



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 317 - 24C « 26 » august 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Sac de dormit, cu glugă, matlasat, cu exteriorul din țesătura impermeabilă, vopsită (culoarea albastră) legătura pânză tip RipStop 100% poliester, căptușeală din țesătura vopsită (culoarea gri) legătura pânză 100% bumbac, umplutura – 100%PES.

Dimensiuni 200*95 cm. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000466

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Sac de dormit					
1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29298-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2 GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	-5,0 /- 3,5 ± 2,0	- 1,0 - 1,9
Căptușeală					
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea..” p. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea ..” p.7	± 3% din marcarea	100
3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 tab.1	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83 GOST 9733.4-83	 4 4	 4 4
Strat exterior					
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29222-91 pct. 1.3.5 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83 GOST 9733.4-83	 4 4	 4 4
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea..” p. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea ..” p.7	± 3% din marcarea	100
6*	Impermeabilitate de apă, mm col. de apă, min	SM 236:2004 pct. 5.2.1 GOST 29222-91 pct.1.3.2 Tab. 1 ind. 4	GOST 3816-81 pct. 6	200	205
Umplutura					
7*	Numărul de straturi	De facto	Metode vizuale	De facto	2
8*	Densitatea unui strat, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	212,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

* Metodele nu sunt în domeniu de acreditare.