

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b> <b>Nr. 49 - 23C</b> <i>« 02 » februarie 2023</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

februarie 2023

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Țesătură tip Rip-Stop, vopsită (culoarea neagră), din 65% PES, 32% bumbac, 3% spandex, cu impregnare impermeabilă, densitatea superficială 230 g/m<sup>2</sup>, art. TCSP-RS-230, pentru costume. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000411*

**Solicitant** „UNIVERSCOM” S.A., mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

**Producător** Suzhou Shenghai International Trading Co., LTD, China

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** (0,5x1,5) m

**Data primirii mostrelor** 30.01.2023

**Data începerii încercării** 31.01.2023

**Data sfârșitului încercării** 02.02.2023

**Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9286-23 din 27.01.2023 și pe baza programului Nr. 9286-23 din 27.01.2023**

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificare

**DN la produse** GOST 29222 - 91 „Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.






«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>49 - 23C</b> « 02 » februarie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură tip Rip-Stop, vopsită (culoarea neagră), din 65% PES, 32% bumbac, 3% spandex, cu impregnare impermeabilă, densitatea superficială 230 g/m<sup>2</sup>, art. TCSP-RS-230, pentru costume. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000411*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	245 196	1608 731
2*	Impermeabilitate de apă, mm col. de apă, min	GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1 ind. 4	GOST 3816-81 pct. 6	80	120
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1 ind. 7	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 <sub>2</sub> B <sub>3</sub> O <sub>5</sub>	- 3,5 ± 2,0	-0,8 0
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29222-91 pct. 1.3.5 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac - spandex	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	65,5 32,5 2,0
6	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 29222-91 pct. 1.3.6 Tab. 3	SM SR EN 12127:2013	218,5	234,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

\* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare