


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 141 - 20 « 13 » martie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB
 Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
 Sveț I.
 13 martie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Incaltaminte pentru bărbați, mod. 194, cu fete din piele naturală, talpi din PU; №2-Incaltaminte pentru femei, mod. 13, cu fete din piele naturală, talpi din PU; №3-Piele naturala; №4- Talpa PU mod. 414.

Solicitant/Producător Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 09.03.2020

Data începerii încercării 09.03.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul Izvorul Cucului SRL, pe baza contractului Nr. 5-20 din 01.02.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 939 - 94 „Кожа для верха обуви. ТУ”.

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 938.11-69 „Кожа. Метод испытания на растяжение”, GOST 270 “Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, a unități de măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	44	st-58 dr-67
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	43	st-44 dr-43
3.1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min	GOST 939 pct. 3.10	GOST 938.11	1,5	1,7
3.2	Alungire la efort 10 MPa, %	Tab.1 ind. 1,3		20 - 40	30
4.1	Rezistența convențională la alungire, Mpa, min.	De facto	GOST 270	De facto	6,5
	Alungire relativă la rupere, %, min.			De facto	454


Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Sveț E.	

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 141 - 20 « 13 » martie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Sveț I.
martie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Incaltaminte pentru bărbați, mod. 194, cu fete din piele naturală, talpi din PU; №2-Incaltaminte pentru femei, mod. 13, cu fete din piele naturală, talpi din PU; №3-Piele naturala; №4- Talpa PU mod. 414.

Solicitant/Producător Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 09.03.2020

Data începerii încercării 09.03.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul Izvorul Cucului SRL, pe baza contractului Nr. 5-20 din 01.02.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 939 - 94 „Кожа для верха обуви. ТУ”.

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 938.11-69 „Кожа. Метод испытания на растяжение”, GOST 270 “Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, a unități de măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	44	st-58 dr-67
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	43	st-44 dr-43
3.1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min	GOST 939 pct. 3.10	GOST 938.11	1,5	1,7
3.2	Alungire la sfortare 10 MPa, %	Tab.1 ind. 1,3		20 - 40	30
4.1	Rezistența convențională la alungire, Mpa, min.	De facto	GOST 270	De facto	6,5
	Alungire relativă la rupere, %, min.			De facto	454

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Sveț E.	