

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 274 - 22C « 07 » iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Tricou de la trening (tricou, șorturi), din material tricostat,*

vopsit (culoarea albastru-închis, elemente culoarea roșie) 100% PES, art. 101264.336, marca „JOMA”[®]

Solicitant *SRL „CANINDSPORT”, mun. Chisinau, str. V.Alexandri, 71*

Producător *Joma Sport S.A, Spania, țara de origine - China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *04.07.2022*

Data începerii încercării *05.07.2022*

Data sfârșitului încercării *07.07.2022*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9194-22 din 04.07.2022 și pe baza programului Nr. 9194-22/1 din 04.07.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *SM GOST 31410:2011 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru bărbați și băieți.*

Condiții tehnice generale”, GOST 2351 - 88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости

окраски и методы её определения», SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru

copii. Normele indicatorilor fizico-igienici”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние

для взрослых. Физико-гигиенические показатели”

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*



Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 274 - 22C « 07 » iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Tricou de la trening (tricou, șorturi), din material tricotat, vopsit (culoarea albastru-închis, elemente culoarea roșie) 100% PES, art. 101264.336, marca „JOMA”®*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31410:2011 pct. 3.4 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării I</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.5 SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab. 1 GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	542
3	Higroscopicitatea, %, min	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.5 SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab. 1	GOST 3816-81 pct. 3	9 - 25	9,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 275 - 22C « 07 » iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Pantaloni de la trening (tunică, pantaloni), din material tricostat,*

vopsit (culoarea albastru-închis, elemente culoarea roşie) 100% PES, art. 101953.1066, marca „JOMA”®

Solicitant SRL „CANINDSPORT”, mun. Chisinau, str. V.Alexandri, 71

Producător Joma Sport S.A, Spania, țara de origine - Myanmar

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 04.07.2022

Data începerii încercării 05.07.2022

Data sfârșitului încercării 07.07.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9194-22 din 04.07.2022 și pe baza programului Nr. 9194-22/2 din 04.07.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse SM GOST 31410:2011 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru bărbați și băieți.

Condiții tehnice generale”, GOST 2351 - 88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости

окраски и методы её определения», SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru

copii. Normele indicatorilor fizico-igienici”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние

для взрослых. Физико-гигиенические показатели”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$



Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 275 - 22C « 07 » iulie 2022	Cod: III 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Pantaloni de la trening (tunică, pantaloni), din material tricatat, vopsit (culoarea albastru-închis, elemente culoarea roșie) 100% PES, art. 101953.1066, marca „JOMA”TM

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31410:2011 pct. 3.4 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² *s, min	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.5 SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab. 1 GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	514
3	Higroscopicitatea, %, min	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.5 SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab. 1	GOST 3816-81 pct. 3	9 - 25	9,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 273 - 22C « 07 » iulie 2022	Cod: III 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte tip „adidas”, din material textil în combinație cu piele artificială, tălpi exterioare din material polimeric: ghetе pentru bărbați, model VITALY MAN 2131,*

articol- RVITAW2131, culoarea-BLACK GREY, mărimea 42, marca „JOMA”®

Solicitant SRL „CANINDSPORT”, mun. Chisinau, str. V.Alexandri, 71

Producător Joma Sport S.A, Spania, țara de origine - China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 04.07.2022

Data începerii încercării 05.07.2022

Data sfârșitului încercării 07.07.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9228-22 din 04.07.2022 și pe baza programului Nr. 9228-22 din 04.07.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 14226-93«Обувь. Нормы гибкости», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 1135-2005 p. 4.4.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab.1)	GOST 9718-88	125	st-40 dr-41
2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 1135-2005 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab.2)	GOST 9292-82	47	st-67 dr-65
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 1135-2005 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab.1)	GOST 9290-76	90	st-95 dr-115

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	