

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 6 - 26 « 16 » ianuarie 2026	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	--	--



La încercări s-au prezentat mostrele Țesătura albită „beazi”

Solicitant „POPOZOGLO R.A.” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 14.01.2026

Data începerii încercării 15.01.2026 Data sfârșitului încercării 16.01.2026

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-6-26 din 14.01.2026

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct.7	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	154,7
3	Modificarea dimensiunilor după spălare, %: - pe urzeală - pe bățătură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ P ₁₀ O ₁ Γ ₈	- 5,0 - 0,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	Stolareenco S.	
Inginer	Șveț E.	