

Data începutului încercării: 30.12.2020

Data finisării încercărilor: 30.12.2020

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Plăci de beton pentru trotuare 200x100x60 (sură)

| Nº | Denumirea indicilor       | U/m | DN pentru prevederi tehnice   | DN pentru metode de încercări | Cerințele după DN                   | Nº probei | Indicii reali                |
|----|---------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1  | Rezistența la compresiune | MPa | SM<br>270:2008<br>pct.4.2.1.1 | GOST<br>8462-85<br>pct. 3     | min<br>29,00<br>(B-22,5)<br>(M-300) | I         | 32,96<br>(B-25)<br>(M-350)   |
|    |                           |     |                               |                               |                                     | II        | 35,98<br>(B-27,5)<br>(M-350) |
| 2  | Rezistența la încovoiere  | MPa | SM<br>270:2008<br>pct.4.2.1.1 | GOST<br>8462-85<br>pct. 3     | min<br>4,19<br>(Btb 3,2)            | I         | 9,25<br>(Btb 6,8)            |
|    |                           |     |                               |                               |                                     | II        | 8,13<br>(Btb 6,0)            |

Plăci de beton pentru trotuare 200x100x60 (roșie)

| Nº | Denumirea indicilor       | U/m | DN pentru prevederi tehnice   | DN pentru metode de încercări | Cerințele după DN                   | Nº probei | Indicii reali                |
|----|---------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1  | Rezistența la compresiune | MPa | SM<br>270:2008<br>pct.4.2.1.1 | GOST<br>8462-85<br>pct. 3     | min<br>29,00<br>(B-22,5)<br>(M-300) | I         | 35,44<br>(B-27,5)<br>(M-350) |
|    |                           |     |                               |                               |                                     | II        | 24,83<br>(B-15)<br>(M-200)   |
| 2  | Rezistența la încovoiere  | MPa | SM<br>270:2008<br>pct.4.2.1.1 | GOST<br>8462-85<br>pct. 3     | min<br>4,19<br>(Btb 3,2)            | I         | 7,34<br>(Btb 5,6)            |
|    |                           |     |                               |                               |                                     | II        | 6,85<br>(Btb 5,2)            |

Executantul

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM” ÎS

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. „Delta Forța Securitate” SRL
2. CCÎL „INCERCOM” ÎS

**Notă 1:** Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului;

**Notă 2:** Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu \*;

**Notă 3:** Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu \*\*.

### În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.

Specialist/ Gîrlea V.  
Mornealo N.