

Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Meleștiu, 22A
Tel. +(373) 79015395



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 0450/e

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon
"POVLADAR" S.R.L., MD-3100, mun. Bălți, str. Sofia, 31

17.01.2023

în baza:

Cerere nr. 0528 C din 27.12.2022

Raport de prelevare a probelor nr. 24 din 28.12.2022

titlul și indicativii documentului, data înregistrării
SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor:

28.12.2022

Perioada desfășurării încercărilor:

28.12.2022-17.01.2023

Data finalizării încercărilor:

17.01.2023

Condiții de mediu în laboratorul de încercări:

Temperatura: (22±3) °C

Presiunea: (100±2) kPa

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Scopul încercărilor: certificare

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit marca „AS” (6-13) mm

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -huilă și antracit -cărbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	7,65 ---	-	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			5,1	-	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 55F161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)			28,980 (6920)	-	Calorimetru B-08 M N 2085
	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed.1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	0,82	-	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura



1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **