

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti
Tel: 0748296541; Fax 0314251217
E-mail: office@omnittestlaborator.ro ; www.omnittestlaborator.ro



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 305

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 493 data: 06.05.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. **Adresa:** Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei: Vopsea acrilica „Gama Color” Ultra Bela; proba nr. 346

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client **FURNIZOR:** client

Data primirii probei: 12.04.2022 **Data finalizării încercărilor:** 05.05.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	1,80	-	SR EN ISO 11890-2:2020

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA ☐ NU ☒

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere $k=2$ pentru un nivel de incredere $P=95\%$

*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Conditii de testare – temp. injector: 280°C ; raport de splitare: 30:1 volum injectat: 1 µl; program de temperatura cuptor: temp. initiala, 40°C (5 minute); rata de incalzire: 10°C/min pana la 175°C, 20°C/min pana la 225 °C; temperatura detector: 300°C; make up: 25 µl/min; H2: 40 µl/min; aer: 400 µl/min; coloana: HP-5

Criteriu de clasificare COV: compusii au timpi de retentie inainte de cel al DEA

Solvent de extractie utilizat: apa

Metoda de calcul utilizata – pct. 11.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-2:2020;

Metoda de cuantificare: cu standard surrogat

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuarii incercarii

OPINII SI INTERPRETARI : -

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

ŞEF LABORATOR

chim. Mitru Daniela



EFFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela

S.C. OMNITEST
LABORATOR S.A.
laborant Draghici Vetuta

