



Версия 02/2016

Назначение:

Icopal IZOMOST P мастика на растворителе, содержащего модификатор, предназначенные для гидроизоляции покрытия; с праймером Icopal IZOMOST R образуют систему гидроизоляции для защиты объекта от воздействия грунтовых вод и неблагоприятных погодных условий.

Применение:

Icopal IZOMOST P предназначен для использования в инженерных коммуникациях и гражданского строительствах для грунтовки бетона на элементах сооружений которые в дальнейшем будут засыпаны грунтом, а также поверхности которая находится на поверхности, например, пилоны мостов, подпорных стен, фундаментов, эстакады, мостовых сооружениях. Может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Способ применения:

Икопал IZOMOST P должна быть нанесена на основу, загрунтованную грунтовкой Икопал IZOMOST P. Мастику следует наносить после полного высыхания грунтовки. Загрунтованную поверхность должна быть сухой, чистой. Icopal IZOMOST P можно наносить в два слоя. Количество слоев, необходимых для обеспечения надлежащей изоляции определяет проектная документация. Материал может быть использован на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Icopal IZOMOST P наносится с помощью кисти или кюветы. Оптимальная температура укладки во время нанесения составляет + 20 ° C; минимальная температура не должна быть ниже + 5 ° C. Время высыхания менее чем за 12 часов. При проведении работ при температуре ниже 10 ° C, рекомендуется, чтобы поместить банку в теплом помещении около суток перед использованием, с целью улучшения эксплуатационных свойств.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухих проветриваемых помещениях, в убежищах защищенных от неблагоприятных погодных условий, при + 5 ° C до + 25 ° C. Транспортная упаковка защищает от повреждений и чрезмерного воздействия солнечных лучей.



Расход:

Расход материала на один слой - в зависимости от марки бетона:

- на вертикальных поверхностях от 0,40 до 0,60 [кг / м].
- на горизонтальных поверхностях от 0,60 до 0,80 [кг / м].

Общая информация:

- упаковка 18 кг
- срок годности при хранении мин. 12 месяцев со дня изготовления
- тщательно перемешать перед использованием!
- не нагревайте на открытом огне!
- средство готово к использованию!
- дата изготовления на упаковке.

ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197

98-220 Zduńska Wola

www.siplast.icopal.pl

www.fundament.icopal.pl

www.gwarancje.icopal.pl

www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11

fax: +48 43 823 40 25

zamówienia fax: +48 43 823 73 50

marketing.pl@icopal.com



ISO 14001
Zarządzanie Ochroną Środowiska