



ТОВ «НВП АГРІНОЛ»
Будівельна, 3а,
м.Бердянськ, Запорізька область,
Україна, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (багатоканальний)

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № **80622** від **03.12.2018**

Олива для автоматичних трансмісій

Agrinol ATF III



ТУ У 23.2-36451680-134:2010 зі зм. 1

Гарантійний строк придатності - 3 роки від дня виготовлення

Вантажоодержувач: _____

Назва показника	Норма	Фактично	Методи випробування
		для партії №	
		128 10.2018	
1 В'язкість кінематична при 100°C, мм²/с, у межах	7,5±0,5	7,95	ДСТУ ГОСТ 33
2 Індекс в'язкості, не менше	170	180	ДСТУ ГОСТ 25371
3 Температура спалаху у відкритому тиглі, °C, не нижче	175	191	ГОСТ 4333
4 Температура застигання, °C, не вище	Мінус 45	Мінус 45	ГОСТ 20287
5 Колір	Червоний	Відповідає	Візуально, з доп. 7.3.5
6 Корозійний вплив на метали, бали, не більше	16	16	ГОСТ 2917, с доп. 7.3.6
7 Масова частка сірки, %, не менше	Не нормується, визначається обов'язково	0,57	ГОСТ 1437
8 Зольність сульфатна, %, не більше	0,1	0,008	ДСТУ ГОСТ 12417
9 Масова частка води, %, не більше	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 2477
10 Масова частка механічних домішок, %, не більше	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 6370
11 Густина при 20°C, кг/м³, не більше	890	843	ГОСТ 3900
12 Зміна маси гуми марки УИМ-1 після випробування в оливі протягом 72 годин при 80°C, %, не більше	5	3,4	ГОСТ 9.030
13 Трибологічні характеристики на чотирьох кульковій машині тертя при (20±5)°C:			ГОСТ 9490
- діаметр сліду зношування при навантаженні 314 Н, мм, не більше	0,5	0,5	

Висновок: продукт відповідає вимогам ТУ У 23.2-36451680-134:2010 зі зм. 1

Начальник ВТК _____

В.Ф. Бондар

