

- [ТУ У 20.3-30425524-013:2017](#)

Особенности

СТОП РЖАВЧИНА – надежно
защищает металл от коррозии

$Zn_3(PO_4)_2$ – содержит фосфат цинка

ЭКСПРЕСС ВЫСЫХАНИЕ – 30 минут *

Может наноситься прямо на
ржавчину **

Пассивирует поверхность металла,
не допуская развитие подплёночной
коррозии

Хорошо шлифуется

Снижает расход финишных
материалов и обеспечивает их
прочное сцепление с окрашиваемой
поверхностью

Повышает атмосферостойкость и
антикоррозионные свойства
комплексного покрытия

Продлевает срок службы, как самого
покрытия, так и металла в целом

Может применяться самостоятельно
в качестве временной
антикоррозионной защиты

Подходит для грунтования как под
органорастворимые, так и под
водорастворимые материалы



Описание

Состав: Глифталевая алкидная смола, модифицированная эфирами льняного масла, ингибитор коррозии, фосфат цинка, микронизированный мрамор, пигменты, растворитель, специальные вспомогательные добавки.


Назначение: Для первичной обработки черных металлов (железо, сталь, чугун) с остатками прочно держащейся ржавчины и окалины, а также деревянных и минеральных поверхностей, перед нанесением различных эмалей и красок, внутри и снаружи помещения. Может применяться самостоятельно в качестве временной антикоррозионной защиты. Рекомендуются для подготовки


к финишной покраске металлических дверей, ворот, гаражей, оград, решеток, кованых изделий, радиаторов отопления, промышленного оборудования, сельскохозяйственной техники, железнодорожного транспорта, трубопроводов, цистерн и т.д.

Свойства: Быстро высыхает, хорошо шлифуется, снижает расход финишных материалов и обеспечивает их прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью. Пассивирует поверхность металла, не допуская развития подпленочной коррозии. Повышает атмосферостойкость и антикоррозионные свойства комплексного покрытия, продлевает срок службы, как самого покрытия, так и металла в целом.

Характеристики

Фасовка	0,9 кг, 2,8 кг, 12 кг, 20 кг, 50 кг
Внешний вид	Гладкая матовая
Цвет	Белая, серая, черная, красно-коричневая
Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Расход на один слой	70-110 г/м ² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения
Время высыхания при температуре 20°С и влажности 60%	* На отлип – 30 минут, покрывать материалами на основе воды, уайт-спирита и растворителя «РК-005» можно через час, материалами на основе более активных растворителей через неделю
Пленкообразующее	Глифталевая алкидная смола
Растворитель	«Ролакс РК-006» или сольвент
Гарантийный срок хранения	12 месяцев от даты производства





Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли, жировых, биологических и других загрязнений. **** Рыхлую и отслаивающуюся ржавчину удалить соответствующими инструментами!!!**

Нанесение: Непосредственно перед применением грунтовку следует тщательно перемешать до получения однородной массы, при необходимости разбавив до рабочей вязкости растворителем «Ролакс РК-006» (аналог сольвента), **все другие растворители использовать запрещено!** Работы проводить при температуре (окружающей среды, грунтовки и обрабатываемой поверхности) от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Для получения полноценного покрытия достаточно 1-го слоя, в исключительных случаях, при эксплуатации поверхности в особо агрессивной среде, нанести 2-й слой с промежуточной сушкой не менее 1-го часа. Инструмент промыть растворителем сразу после использования. Закрытую тару с остатками продукта утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Меры безопасности: Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении! Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания - респиратор, глаз - защитные очки! Во время работы не курить!