

Produkt-Information MODEM-Putzgrund

Nota informativă despre produs Grund pentru interior și exterior Putzgrund " MODEM "

Pentru interior și exterior

Nu conține dizolvanți

Întărește perfect suportul

Aplicarea:	Pensula; rulou; pulverizarea airless
Culoarea:	Alb-lăptat, la uscare incolor
Compus:	dispersie apoasă a polimerului acrilic
Domeniul de aplicare:	Chit special pentru grunduirea suprafețelor de tencuieli finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru întărirea suprafețelor friabile, care necesită tencuirea, vopsitoriilor vechi în praf ușor de cretă, la fel pentru uniformizarea absorbției suprafețelor de bază (de ex. plăci din lemn, fibră dură, prespan și etc.) în interior și pe suprafețe tencuite nevopsite.
Mod de aplicare:	Înainte de aplicare trebuie de agitat bine sau amestecat. Suprafața prelucrată trebuie să fie uscată, curățată de praf și grăsime. De aplicat cu pensula, peria, ruloul sau pulverizator. Nu se recomandă aplicarea la temperatura mai jos de +5°C.
Proprietăți:	Grundul „ MoDeM-PUTZGRUND ” pătrunde adânc suprafața de bază, posedă proprietăți bune de întărire, cu o putere de aderență înaltă. Se usucă repere și este aproape fără miros.
Mersul lucrărilor:	Efectul înalt de întărire se realizează prin aplicarea abundentă cu pensula sau perie. Suprafețele de bază abundent sorbitoare de grunduit pînă la impregnarea completă “pe fon neprelucrat”, nediluînd. Grundul nu trebuie să formeze pelicula lucioasă.
Unelte de lucru:	Uneltele de lucru de spălat cu apa cu adăugarea detergenților de uz casnic îndată după finisarea lucrărilor.
Păstrarea:	Într-un loc răcoros, ferit de înghețuri. Ambalajul deschis de păstrat închis etanș. Termenul de garanție în ambalajul nedeschis de la producător 12 luni de la data producerii la temperaturi între +5°C și +30°C.
Recipient:	1 l; 5 l și 10 l.

Randament:	Aprox. 6-10 m ² pe 1 l, în funcție de capacitatea de absorbție a suportului. Randamentul mai precis se determină la fața locului prin vopsirea de probă.
Timpul de uscare:	În cazul timpului cald, uscat aplicarea ulterioară pe grund este posibilă în aceeași zi, la aerul mai răcoros și umed timpul de uscare se majorează consecutiv.
Temperatura de prelucrare:	Minimum +5 °C pentru suport și mediul înconjurător în timpul prelucrării și uscării.
Măsuri de protecție:	La efectuarea lucrărilor trebuie de urmărit măsurile obișnuite de protecție. În timpul și după lucrări de ventilat bine încăperea, a nu inhala aburii la pulverizare. A nu lăsa la îndemîna copiilor. A nu vărsa în canalizare, rezervoare cu apă sau pe sol.

Datele și recomandările prezente sunt bazate pe experiența și cunoștințele noastră îndelungate și corespund utilizării tehnicii și tehnologiei performante, însă nu sunt garantate pentru fiecare caz particular, deoarece depind de calitatea suportului, prelucrarea și aplicarea.

MODEM SRL