



Raport de încercări Nr.17 din 29.01.2024

Beneficiar	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
Antreprenor	S.A. "Drumuri Căușeni", sec. Căușeni,
Denumirea produsului	Sare tehnică SRL "Tincomerț Group"
Denumirea obiectului	Drumuri publice
Data și locul eșantionării	23.01.2024, din stoc S.A. "Drumuri Căușeni", sec. Căușeni,
Numărul total de probe	1 probă
Numărul de laborator al probei	L-22 din 26.01.2024
Act de eșantionare	Nr. 22 din 26.01.2024
Data încercării	26-29.01.2024
Metoda de încercare	Metoda MAD-ului ROSAVTODOR OC-548-p, GOST 8735-88 Nisip pentru lucrări de construcții. Metoda de încercări p. 9.1.4.2
Cerințele tehnice	CP D.02.23-2019 Ghid privind cerințele tehnice la materiale și combaterea lunecuşului pe timp de iarnă
Scopul încercărilor	Determinarea indicilor fizico-mecanici și densității în vrac (în stare de umiditate naturală)
Condiții de mediu	Temperatura aerului +17 °C, Umiditatea 40 %
A prelevat proba	Alexandru Gorin-șef sector
A prezentat proba	Victor Izbaș – mecanic-șef

Observație:

1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Laboratorul nu folosește rezultate ce provin de la furnizorul extern.
3. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului
4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

Șef laborator de încercări
Consultant
Specialistă principală

Bizuschi Alexandru
Gîlcă Vadim
Alexandra Sîrbu



Nr.17 din 29.01.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	Indicativul DN la metodele de încercări	U.M.	Valoarea obținută	Cerințele tehnice
*1.Densitatea	Metodica MAD-ului ROSAVTODOR OC-548 p.1.7	g/cm ³	0,971	0,8-1,15 g/cm ³
*2.Umiditatea	GOST 8735-88 p. 8, Metodica MAD-ului ROSAVTODOR OC-548 p.1.5	%	3,41	5%
*3. Partea de masă a particulelor insolubile în apă	GOST 8735-88 p. 8, Metodica MAD-ului ROSAVTODOR OC-548 p.1.6	%	0,007	2,5%
*4. Compoziția granulometrică, %, după masă Sort >10mm Sort 5 – 10mm Sort 1 – 5mm Sort <1	GOST 8735-88 p. 8, Metodica MAD-ului ROSAVTODOR OC-548 p.1.4	%, după masă	0,8 14,2 62,1 22,9	0 ≤ 10 ≥ 75 ≤ 15
*5. Indici organoleptici: 5.1 Aroma 5.2 Culoarea 5.3 Aspect general	Metodica MAD-ului ROSAVTODOR OC-548 p.1.3		Lipsește alb- cafeniu cristale	Lipsește (pentru localități) De la alb pînă la alb-suriu (se admite cafeniu-deschis, roz-deschis) Granule, cristale
*6. Densitatea în vrac (în stare de umiditatea naturală)	GOST 8735-88 p. 9.1.4.2	kg/m ³	1250	La necesitate

**Încercările nu fac parte din domeniul de acreditare.*