

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **282 - 20**
« 11 » iunie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
« 11 » iunie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură imprimată color*

Solicitant *SRL „Jorj - Tex”*

Producător *„ISA TEKSTIL”, Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *10.06.2020*

Data începerii încercărilor *10.06.2020*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-52-20* din *10.06.2020*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la metode de încercări *SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”*
(Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Densitatea superficială, g/m ² , min	SM SR EN 12127	152,4
2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	<i>Stolareenco S.</i>