

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 156 - 21 « 06 » aprilie 2021	Cod: ПИИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
 Director «LabTest - Airin» SRL
 Șveț I.
 « 06 » aprilie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Halat de unică folosință din material nețesut (spunbond)*
Solicitant *SRL „Textil MGup”, mun. Chişinău*
Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*
Data primirii mostrelor *05.04.2021*
Data începerii încercării *05.04.2021* **Data sfârșitului încercării** *06.04.2021*
Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-28-21 din *05.04.2021*
Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*
DN la metode de încercări *SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale Țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda cu epruvetă tip bandă ”,*
Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	40,2
2	Rezistența la tracțiune, N, min	SM EN ISO 13934-1:2016	78,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>Șveț E.</i>