

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 15530-93

|                                                           |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол №.....                                           | : 276-04/12-ЦСТ                                                                                          |
| Дата.....                                                 | : 05.04.2019                                                                                             |
| Утвержден (+ подпись).....                                | : С.П. Павлов                                                                                            |
| Испытан (+ подпись).....                                  | : С.В. Лаврентьев                                                                                        |
| Испытательный центр.....                                  | : Испытательная лаборатория «ЦСТ-Испытания»<br>Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ» |
| Адрес.....                                                | : 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42,<br>корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35         |
| Аттестат аккредитации.....                                | : № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004                                                                             |
| Срок действия.....                                        | : до 24.07.2022 г.                                                                                       |
| Место проведения испытаний.....                           | : 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42,<br>корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35         |
| Вид испытаний .....                                       | : Сертификационные испытания                                                                             |
| Заказчик .....                                            | : Общество с ограниченной ответственностью<br>«Крайтекс-Ресурс»                                          |
| Адрес.....                                                | : 153012, город Иваново, улица Свободная, дом 2                                                          |
| Стандарт.....                                             | : ГОСТ 15530-93                                                                                          |
| Испытательная процедура.....                              | : ГОСТ 15530-93                                                                                          |
| Тип объекта испытаний.....                                | : Ткани суровые льняные технические: Парусины<br>полульняные гладкокрашенные для спецодежды              |
| Торговая марка .....                                      | : ---                                                                                                    |
| Тип/модель.....                                           | : ---                                                                                                    |
| Изготовитель .....                                        | : Общество с ограниченной ответственностью<br>«Крайтекс-Ресурс»                                          |
| Адрес .....                                               | : 153012, город Иваново, улица Свободная, дом 2                                                          |
| Обозначения результата испытаний:                         |                                                                                                          |
| - требование (испытание) не применяется .....             | ХХ                                                                                                       |
| - соответствует требованию/выдержал испытание .....       | ДА                                                                                                       |
| - не соответствует требованию/не выдержал испытание ..... | НЕТ                                                                                                      |

## Примечания:

В этом протоколе в качестве десятичного разделения используется запятая.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Не допускается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка):  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 У с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 У с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 УУ с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 УУ с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11292 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11292 с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11293 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11293 с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11255 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11255 с отделкой ВО  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11135 с отделкой ОП  
ширина 90 см;

Нормативный документ (НД), по которому изготавливается объект: ГОСТ Р 15530-1993  
(пп. 1.2.8, 1.2.9, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15)

Наименование и адрес изготовителя: ООО «Крайтекс-Ресурс», Россия, 153012, г. Иваново,  
ул. Свободная, д. 2

Наименование и адрес заказчика: ООО «Крайтекс-Ресурс», Россия, 153012, г. Иваново, ул.  
Свободная, д. 2

Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ГОСТ Р 15530-1993 (пп.  
1.2.8, 1.2.9, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15)

Метод (методика) испытаний: в соответствии с ГОСТ 7657-84, ГОСТ 16399-70, ГОСТ  
12596 п.4.7, п. 4.8, ГОСТ 6382-2001

№ 276-04/12-ЦСТ от 05.04.2019 г.

Сведения об акте отбора образцов (проб): № +0109 от 25.03.2019 г.

Дата получения объекта испытаний: направление № 122/с от 25.03.2019 г.

Сроки испытаний: 25.03.2019 г. - 05.04.2019 г.

Условия окружающей среды:

Температура воздуха + 20 °С, относительная влажность воздуха 63 %

1. Нормативная документация, используемая для проведения испытаний

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нормативная документация, используемая для проведения испытаний | <p>ГОСТ 15530-93 Парусины и двунитки. ОТУ</p> <p>ГОСТ 25617-83 Ткани и изделия льняные и полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний.</p> <p>ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.</p> <p>ГОСТ 3813-72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.</p> <p>ГОСТ 15968 – 70 Ткани льняные и полульняные для спецодежды. Метод определения стойкости к истиранию по плоскости.</p> <p>ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств.</p> <p>ГОСТ 12. 4. 184-97 Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви. Методы определения стойкости к прожиганию.</p> <p>ГОСТ 15898 – 70 Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости.</p> <p>ГОСТ 12. 4. 118- 82 ССБТ Плёночные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения стойкости к проколу.</p> <p>ГОСТ 12. 4. 141- 99 ССБТ Плёночные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения сопротивлению порезу.</p> <p>Гост Р ИСО 1833-2001 Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон.</p> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Результаты испытаний:

| Условный номер образца, вид образца | Наименование показателя, единицы измерения                      | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                   | 2                                                               | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11292 ОП  | Состав сырья, %                                                 | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-52, Хлопок-48               |                                 |
|                                     | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                 | 583                             |                                 |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 130<br>148                      | 125<br>90                       |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 9<br>14                         | 8,8<br>8,8                      |
|                                     | Стойкость к истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                 | 1080                            | Не менее 500                    |
|                                     | Стойкость к проколу, Н                                          | Специальное приспособление к разрывной машине | 22                              | Не менее 13                     |
|                                     | Сопротивление порезу                                            | Специальное приспособление к разрывной машине | 8,2                             | Не менее 2                      |
|                                     | Огнестойкость, с<br>(контакт с пламенем 30 секунд)              | Прибор ОТ-68                                  | Не горит, не тлеет              | Не должен гореть и тлеть        |
|                                     | Стойкость к прожиганию, с                                       | Прибор ППТ-4М                                 | 58                              | Не менее 50                     |

| Условный<br>номер образца,<br>вид образца     | Наименование<br>показателя, единицы<br>измерения                   | Наименование ИО и<br>СИЗ                            | Фактичес<br>кое<br>значение<br>показател<br>я | Норматив<br>ное<br>значение<br>показател<br>я |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                  | 3                                                   | 4                                             | 5                                             |
| Парусина<br>полульняная<br>арт. 11292<br>СКПВ | Состав сырья, %                                                    | Эл. Плитка,<br>термостат, стакан,<br>термометр      | Лён-51,<br>Хлопок-<br>49                      |                                               |
|                                               | Поверхностная<br>плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                       | 502                                           |                                               |
|                                               | Разрывная нагрузка,<br>даН<br>полоска (50х200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина<br>РМИ-250                         | 138<br>130                                    | 125<br>90                                     |
|                                               | Разрывная нагрузка,<br>даН<br>полоска (50х200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина<br>РМИ-250                         | 10,5<br>21                                    | 8,8<br>8,8                                    |
|                                               | Стойкость к<br>истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                       | 1030                                          | Не менее<br>500                               |
|                                               | Стойкость к проколу,<br>Н                                          | Специальное<br>приспособление к<br>разрывной машине | 18,5                                          | Не менее<br>13                                |
|                                               | Сопротивление<br>порезу                                            | Специальное<br>приспособление к<br>разрывной машине | 8,5                                           | Не менее<br>2                                 |
|                                               | Водоупорность,<br>мм вод. ст.                                      | Прибор<br>типа Шоппера                              | 270                                           | Повышен<br>ная<br>250                         |

| Условный номер образца, вид образца      | Наименование показателя, единицы измерения                      | Наименование ИО и СИЗ                          | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                        | 2                                                               | 3                                              | 4                               | 5                                 |
| Парусина<br>полульняная<br>арт. 11252 ОП | Состав сырья, %                                                 | Эл. Плитка,<br>термостат, стакан,<br>термометр | Лён-40,<br>Хлопок-<br>60        |                                   |
|                                          | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                  | 654                             |                                   |
|                                          | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50х200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина<br>РМИ-250                    | 150<br>135                      | 125<br>90                         |
|                                          | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50х200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина<br>РМИ-250                    | 15<br>12                        | 8,8<br>8,8                        |
|                                          | Стойкость к истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                  | 800                             | Не менее<br>500                   |
|                                          | Стойкость к проколу, Н                                          | Специальное приспособление к разрывной машине  | 19,6                            | Не менее<br>13                    |
|                                          | Сопротивление порезу                                            | Специальное приспособление к разрывной машине  | 8,8                             | Не менее<br>2                     |
|                                          | Огнестойкость, с<br>(контакт с пламенем<br>30 секунд)           | Прибор ОТ-68                                   | Не горит,<br>не тлеет           | Не<br>должен<br>гореть и<br>тлеть |
|                                          | Стойкость к прожиганию, с                                       | Прибор ППТ-4М                                  | 56                              | Не менее<br>50                    |

| Условный номер образца, вид образца  | Наименование показателя, единицы измерения             | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                    | 2                                                      | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11252 СКПВ | Состав сырья, %                                        | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-41, Хлопок-59               |                                 |
|                                      | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>              | Весы ВЛТК-500                                 | 580                             |                                 |
|                                      | Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 155<br>115                      | 125<br>90                       |
|                                      | Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 18<br>29                        | 8,8<br>8,8                      |
|                                      | Стойкость к истиранию, циклы                           | Прибор ДИТ-2М                                 | 880                             | Не менее 500                    |
|                                      | Стойкость к проколу, Н                                 | Специальное приспособление к разрывной машине | 19,3                            | Не менее 13                     |
|                                      | Сопротивление порезу                                   | Специальное приспособление к разрывной машине | 8,9                             | Не менее 2                      |
|                                      | Водоупорность, мм вод. ст.                             | Прибор типа Шоппера                           | 290                             | Повышенная<br>250               |

| Условный номер образца, вид образца  | Наименование показателя, единицы измерения             | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                    | 2                                                      | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11252 ОП У | Состав сырья, %                                        | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-40, Хлопок-60               |                                 |
|                                      | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>              | Весы ВЛТК-500                                 | 690                             |                                 |
|                                      | Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 135<br>129                      | 125<br>90                       |
|                                      | Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 11,5<br>20                      | 8,8<br>8,8                      |
|                                      | Стойкость к истиранию, циклы                           | Прибор ДИТ-2М                                 | 1010                            | Не менее 500                    |
|                                      | Стойкость к проколу, Н                                 | Специальное приспособление к разрывной машине | 19,5                            | Не менее 13                     |
|                                      | Сопротивление порезу                                   | Специальное приспособление к разрывной машине | 8,3                             | Не менее 2                      |
|                                      | Огнестойкость, с (контакт с пламенем 30 секунд)        | Прибор ОТ-68                                  | Не горит, не тлеет              | Не должен гореть и тлеть        |
|                                      | Стойкость к прожиганию, с                              | Прибор ППТ-4М                                 | 58                              | Не менее 50                     |

| Условный номер образца, вид образца    | Наименование показателя, единицы измерения                      | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                      | 2                                                               | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11252 СКПВ У | Состав сырья, %                                                 | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-41, Хлопок-59               |                                 |
|                                        | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                 | 642                             |                                 |
|                                        | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50х200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 138<br>130                      | 125<br>90                       |
|                                        | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50х200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 10,5<br>21                      | 8,8<br>8,8                      |
|                                        | Стойкость к истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                 | 1030                            | Не менее 500                    |
|                                        | Стойкость к проколу, Н                                          | Специальное приспособление к разрывной машине | 18,5                            | Не менее 13                     |
|                                        | Сопротивление порезу                                            | Специальное приспособление к разрывной машине | 8,5                             | Не менее 2                      |
|                                        | Водоупорность, мм вод. ст.                                      | Прибор типа Шоппера                           | 300                             | Повышенная<br>250               |

| Условный номер образца, вид образца   | Наименование показателя, единицы измерения             | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                                                      | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11252 ОП УУ | Состав сырья, %                                        | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-40, Хлопок-60               |                                 |
|                                       | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>              | Весы ВЛТК-500                                 | 730                             |                                 |
|                                       | Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 204<br>115                      | 200<br>110                      |
|                                       | Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 17<br>14                        | 16,7<br>10,8                    |
|                                       | Стойкость к истиранию, циклы                           | Прибор ДИТ-2М                                 | 930                             | Не менее 500                    |
|                                       | Стойкость к проколу, Н                                 | Специальное приспособление к разрывной машине | 24                              | Не менее 13                     |
|                                       | Сопротивление порезу                                   | Специальное приспособление к разрывной машине | 7,6                             | Не менее 2                      |
|                                       | Огнестойкость, с (контакт с пламенем 30 секунд)        | Прибор ОТ-68                                  | Не горит, не тлеет              | Не должен гореть и тлеть        |
|                                       | Стойкость к прожиганию, с                              | Прибор ППТ-4М                                 | 67                              | Не менее 50                     |

| Условный<br>номер образца,<br>вид образца        | Наименование<br>показателя, единицы<br>измерения                   | Наименование ИО и<br>СИЗ                            | Фактичес<br>кое<br>значение<br>показател<br>я | Норматив<br>ное<br>значение<br>показател<br>я |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                  | 3                                                   | 4                                             | 5                                             |
| Парусина<br>полульняная<br>арт. 11252<br>СКПВ УУ | Состав сырья, %                                                    | Эл. Плитка,<br>термостат, стакан,<br>термометр      | Лён-41,<br>Хлопок-<br>59                      |                                               |
|                                                  | Поверхностная<br>плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                       | 685                                           |                                               |
|                                                  | Разрывная нагрузка,<br>даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина<br>РМИ-250                         | 163<br>130                                    | 125<br>90                                     |
|                                                  | Разрывная нагрузка,<br>даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина<br>РМИ-250                         | 16,5<br>21                                    | 8,8<br>8,8                                    |
|                                                  | Стойкость к<br>истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                       | 1010                                          | Не менее<br>500                               |
|                                                  | Стойкость к проколу,<br>Н                                          | Специальное<br>приспособление к<br>разрывной машине | 19,5                                          | Не менее<br>13                                |
|                                                  | Сопротивление<br>порезу                                            | Специальное<br>приспособление к<br>разрывной машине | 9,5                                           | Не менее<br>2                                 |
|                                                  | Водоупорность,<br>мм вод. ст.                                      | Прибор<br>типа Шоппера                              | 309                                           | Повышен<br>ная<br>250                         |

| Условный номер образца, вид образца | Наименование показателя, единицы измерения                      | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                   | 2                                                               | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11293 ОП  | Состав сырья, %                                                 | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-50, Хлопок-50               |                                 |
|                                     | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                 | 506                             |                                 |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50х200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 128<br>138                      | 125<br>90                       |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50х200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 9<br>12                         | 8,8<br>8,8                      |
|                                     | Стойкость к истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                 | 1080                            | Не менее 500                    |
|                                     | Стойкость к проколу, Н                                          | Специальное приспособление к разрывной машине | 22                              | Не менее 13                     |
|                                     | Сопротивление порезу                                            | Специальное приспособление к разрывной машине | 8,2                             | Не менее 2                      |
|                                     | Огнестойкость, с<br>(контакт с пламенем 30 секунд)              | Прибор ОТ-68                                  | Не горит, не тлеет              | Не должен гореть и тлеть        |
|                                     | Стойкость к прожиганию, с                                       | Прибор ППТ-4М                                 | 58                              | Не менее 50                     |

| Условный номер образца, вид образца  | Наименование показателя, единицы измерения                      | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                    | 2                                                               | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11293 СКПВ | Состав сырья, %                                                 | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-56, Хлопок-44               |                                 |
|                                      | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                 | 429                             |                                 |
|                                      | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 131<br>130                      | 125<br>90                       |
|                                      | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 10,5<br>15                      | 8,8<br>8,8                      |
|                                      | Стойкость к истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                 | 900                             | Не менее 500                    |
|                                      | Стойкость к проколу, Н                                          | Специальное приспособление к разрывной машине | 18,5                            | Не менее 13                     |
|                                      | Сопротивление порезу                                            | Специальное приспособление к разрывной машине | 7,5                             | Не менее 2                      |
|                                      | Водоупорность, мм вод. ст.                                      | Прибор типа Шоппера                           | 195                             | Средняя<br>от 150 до 250        |

| Условный номер образца, вид образца | Наименование показателя, единицы измерения                      | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                   | 2                                                               | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11255 ОП  | Состав сырья, %                                                 | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-51, Хлопок-49               |                                 |
|                                     | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                 | 463                             |                                 |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 118<br>82                       | 105<br>75                       |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 10<br>9                         | 6,9<br>6                        |
|                                     | Стойкость к истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                 | 585                             | Не менее 500                    |
|                                     | Стойкость к проколу, Н                                          | Специальное приспособление к разрывной машине | 15,8                            | Не менее 13                     |
|                                     | Сопротивление порезу                                            | Специальное приспособление к разрывной машине | 6                               | Не менее 2                      |
|                                     | Огнестойкость, с<br>(контакт с пламенем 30 секунд)              | Прибор ОТ-68                                  | Не горит, не тлеет              | Не должен гореть и тлеть        |
|                                     | Стойкость к прожиганию, с                                       | Прибор ППТ-4М                                 | 51                              | Не менее 50                     |

| Условный номер образца, вид образца | Наименование показателя, единицы измерения             | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                   | 2                                                      | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11255 ВО  | Состав сырья, %                                        | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-51, Хлопок-49               |                                 |
|                                     | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>              | Весы ВЛТК-500                                 | 384                             |                                 |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН полоска (50х200)мм основа уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 115<br>93                       | 105<br>75                       |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН полоска (50х200)мм основа уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 9<br>7                          | 6,9<br>6                        |
|                                     | Стойкость к истиранию, циклы                           | Прибор ДИТ-2М                                 | 560                             | Не менее 500                    |
|                                     | Стойкость к проколу, Н                                 | Специальное приспособление к разрывной машине | 14,7                            | Не менее 13                     |
|                                     | Сопротивление порезу                                   | Специальное приспособление к разрывной машине | 5,6                             | Не менее 2                      |
|                                     | Водоупорность, мм вод. ст.                             | Прибор типа Шоппера                           | 155                             | Средняя от 150 до 250           |

| Условный номер образца, вид образца | Наименование показателя, единицы измерения                      | Наименование ИО и СИЗ                         | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                   | 2                                                               | 3                                             | 4                               | 5                               |
| Парусина полульняная арт. 11135 ОП  | Состав сырья, %                                                 | Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр      | Лён-57, Хлопок-43               |                                 |
|                                     | Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                       | Весы ВЛТК-500                                 | 402                             |                                 |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 130<br>148                      | 105<br>75                       |
|                                     | Разрывная нагрузка, даН<br>полоска (50x200)мм<br>основа<br>уток | Разрывная машина РМИ-250                      | 9<br>14                         | 6,9<br>6                        |
|                                     | Стойкость к истиранию, циклы                                    | Прибор ДИТ-2М                                 | 524                             | Не менее 500                    |
|                                     | Стойкость к проколу, Н                                          | Специальное приспособление к разрывной машине | 13,6                            | Не менее 13                     |
|                                     | Сопротивление порезу                                            | Специальное приспособление к разрывной машине | 4,2                             | Не менее 2                      |
|                                     | Огнестойкость, с<br>(контакт с пламенем 30 секунд)              | Прибор ОТ-68                                  | Не горит, не тлеет              | Не должен гореть и тлеть        |
|                                     | Стойкость к прожиганию, с                                       | Прибор ППТ-4М                                 | 52                              | Не менее 50                     |

3. Вывод:

По результатам проведённых испытаний объекты:

Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 У с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 У с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 УУ с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11252 УУ с отделкой  
СКПВ ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11292 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11292 с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11293 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11293 с отделкой СКПВ  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11255 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11255 с отделкой ВО  
ширина 90 см;  
Парусина полульняная гладкокрашенная для спецодежды арт. 11135 с отделкой ОП  
ширина 90 см;  
Изготовитель ООО «Крайтекс-Ресурс», Россия, 153112, г. Иваново, ул. Свободная, д. 2,  
соответствует требованиям ГОСТ Р 15530-1993.

Испытатель



/С.В. Лаврентьев/