

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 384 - 23C « 07 » noiembrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	--	--



La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură legătură pânză din 65%PES, 35%viscoza

„Панацея 160” art. 87001, lățimea 145cm: 1- albită; 2- vopsită (culoarea albastră).

Solicitant „ПОПОЗОГЛО R.A.” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător ООО «Чайковская текстильная компания», Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 30.10.2023

Data începerii încercării 31.10.2023

Data sfârșitului încercării 02.11.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. 9285-23/7 din 18.10.2023

și programului Nr.9285-23/7 din 18.10.2023

DN la produse GOST 11518 – 88 «Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи.

OTV», GOST 23433 – 79 „Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения”/

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N,min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11518-88 pct. 1.2.3	SM EN ISO 13934-1-2016	294 196	941 671
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • „transpirației” - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 GOST 23433-79 pct. 1.3 tab.2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83 GOST 9733.6-83	4 4	4 4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer -	Șveț E	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	