

# ПФ-115

## ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА АЛКІДНА

ТУ У 24.3-30094213-001-2002



Не містить крейди, на основі мікро-мармuru



Відмінне зчеплення з поверхнею



Стійкий насичений колір та глянець

501 БІЛА	502 АЛЮМІНІЄВА	503 СРІБНА	504 СВІТЛО-СІРА
505 СІРА	506 ТЕМНО-СІРА	507 САЛАТОВА	508 СВІТЛО-ЗЕЛЕНА
509 ЗЕЛЕНА	510 ТЕМНО-ЗЕЛЕНА	511 СМАРАГДОВА	512 МОРСЬКА ХВИЛЯ
513 БІРЮЗОВА	514 СВІТЛО-БЛАКИТНА	515 БЛАКИТНА	516 ЯСКРАВО-БЛАКИТНА
517 СИНЯ	518 БАЛТИКА	519 ЛАВАНДА	520 КРЕМОВА
521 БЕЖЕВА	522 ЖОВТА	523 ПОМАРАНЧЕВА	524 ЧЕРВОНА
525 ВИШНЯ	526 ЖОВТО-КОРИЧНЕВА	527 ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВА	528 КОРИЧНЕВА
	529 ТЕМНИЙ ШОКОЛАД	530 ЧОРНА	

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування металевих, дерев'яних і деревоподібних основ, штукатурок, цегли та каменю, цементних, бетонних та гіпсових поверхонь, всередині і зовні приміщення.

### ВЛАСТИВОСТІ

Не містить крейди, в якості наповнювача використовується мікронізований мармур. Характеризується високою атмосферостійкістю, міцністю та довговічністю. Витримує перепади температур від  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ . Стійка до впливу миючих засобів та індустриальних масел. Легко наноситься, має відмінну адгезію, стійкий насичений колір та глянець.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,25 кг, 0,9 кг, 2,8 кг, 12 кг, 20 кг, 50 кг
Зовнішній вигляд	Глянцева
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	80-100 г/м <sup>2</sup> в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при $t = 20^{\circ}\text{C}$ і $\phi = 60\%$	На відлип - 12 годин, наступний шар можна наносити через 24 години
Плівкоутворююче	Алкідна смола
Розчинник	«Ролакс РК-005» або уайт-спірит
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

## СКЛАД

Алкідна смола, пігменти, мікронізований мармур, розчинник, спеціальні добавки.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «4», тип «SB», норма з 01.01.2021 ≤ 400 г/л, фактичний вміст ≤ 400 г/л.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Поверхня що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових, біологічних та інших забруднень. Металеві елементи рекомендується попередньо покрити антикорозійною ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням емаль слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши розчинником «Ролакс РК-005» (аналог уайт-спіриту). Роботи проводити в добре провітрюваному приміщенні при температурі (навколишнього середовища, емалі і поверхні що фарбується) від +5°C до +25°C та відносній вологості повітря не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендовано наносити не менше 2-х шарів емалі. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри. Під час роботи не палити!

**БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!**  
**БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!**

