

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 218/I- 23 «11» mai 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» mai 2023

La încercări s-au prezentat mostrele *Bocani pentru militari cu carîmbi înalți din piele, model 204, mărime 42,*

căptușală din material textil, tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), metoda de confecționare prin

lipire coaserea tălpii

Solicitant *F.P.C „TABITA COM” S.R.L mun. Chișinău, str. Trifan Baltă, 41/1*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *10.05.2023*

Data începerii încercării *10.05.2023*

Data sfîrșitului încercării *11.05.2023*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-32-23 din 10.05.2023*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțămintei, N	GOST 9718-88	st-124 dr-120
2	Deformarea a bombeului - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,8 dr-07
	Deformarea a ștaifului - remanentă		st-1,0 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rînduri)	GOST 9290-76	st-269 dr-237
4	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda lipire-coasere, N/cm	GOST 9134-78	st-111 dr-112
5	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, (Piele naturală)	GOST 938.11	1,5
	Alungire la sforțare 10 MPa, % (Piele naturală)		39

Denumirea	Materia primă	Grosimea, mm
Căpută și ștaif	Piele naturală	2,0/2,0
Carâmbi	Piele naturală (înălțimea 21,5 cm)	1,8
Branț	Piele naturală	3,0
Talpa (cu protector)	PU cu placaj de cauciuc durabil	16

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	