



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ул. Свободы, д. 43, п.г.т. Пашья, Горнозаводский р-н, Пермский кр., Россия, 618824
тел.: (34269) 3-95-00, тел./факс: (34269) 3-97-19,
e-mail: pmcz@speccement.ru
http://www.speccement.ru

ОКПО 00282205, ОГРН 1025902174385, ИНН/КПП 5934010175/593401001

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 234

Наименование продукции:

Цемент глиноземистый

Марка: ГЦ-40

Стандарт: ГОСТ 969-91

Партия: 23

Номер ТС: серия СND 702/V989L G

Дата отгрузки: 21 мая 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Единица измерения	Значение
Содержание Al_2O_3	%	не менее 35
нормальная густота цементного теста	%	25,00
остаток на сите с сеткой № 008	%	0,9
начало схватывания	ч-мин	4,43
конец схватывания	ч-мин	5,21
предел прочности при сжатии:		
1 сут	МПа	36,6
3 сут	МПа	40,0
Характеристики сроков схватывания и прочности даны для стандартной смеси по ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 969-91 п.3.1(2)		песок (ГОСТ 6139-03), гр. - 1500 цемент, гр. - 500 вода, гр. 170

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отгрузки при условии, что цемент хранится на паллетах, в сухом помещении, в заводской (ненарушенной) упаковке.

Данный вид продукции подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЦ01.В.00069/19 от 17.05.2019 г. до 16.05.2020 г.



Протокол лабораторных испытаний (на соответствие по показателю удельной эффективной активности естественных радионуклидов) № 6819 от 05.04.2019 г. Заключение № 6819 Э от 05.04.2019 г.



Начальник ОТК:

(Личная подпись)

(Расшифровка подписи)