

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>1688</u> от <u>10.03/19</u>	Код: ПКЦ-8.2.4-1
		Ред: 1
		Дата: 14.04.2016

**Композиционный портландцемент
ЦЕМ II / А-К (Ш-И) 42,5 Б
ГОСТ 31108:2008**



Сертификат соответствия ОСпр -018 11 А1354-18

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 48230

Партия №	<u>15</u>	Силос №	10
а/м №	<u>EFQ 204/S 80816</u>		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	42,5 Б	42,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	6 - 20	7,0
Содержание добавки: известняк	%		8,2
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	20	23,0
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 42,5 не более 62,5	53,1
Нормальная плотность цементного теста	%	Не регламентируется	28, 5
Начало схватывания, не ранее	мин	60	150
Конец схватывания	мин	-	200
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более	%	4,0	2,35
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0080
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 90 суток.

Начальник испытательной лаборатории



Могильникова Т.В.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1