

07.02.2014 № 359

На № _____

«ECOSCHIMIE» SRL

ул. Куза Водэ, 5/1, офис 403

г. Кишинев,

MD-2060


Республика Молдова

Публичное акционерное общество «МАЛИНСКАЯ БУМАЖНАЯ
ФАБРИКА-ВАЙДМАНН» (Украина) подтверждает, что фирма
«ECOSCHIMIE» SRL (Республика Молдова), является официальным
торгующим представителем ПАО «Малинская бумажная фабрика-
ВАЙДМАНН» по продаже фильтровальной лабораторной бумаги и
бумаги марки Глассин на рынке Республика Молдова.

С уважением,

Зам. председателя правления

Бояршин И.Н.



Исп. Любовь Болотцева
+38 04133/67209

WEIDMANN

ELECTRICAL TECHNOLOGY

ОАО «МАЛИНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА - ВАЙДМАНН»

Бумага фильтровальная лабораторная марки «Ф» ГОСТ 12026-76

Данная бумага предназначена для изготовления круглых беззольных фильтров при проведении химических анализов, а также для количественных и качественных анализов общелабораторных работ.

№	Наименование показателя		Норма	Метод испытаний
1	Масса бумаги площадью 1м ²	г	75±3	ГОСТ 13199-94 ДСТУ 2297-93 (ISO 536)
2	Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, не менее	кПа	5	ГОСТ 26893
3	Фильтрующая способность, не более	с	45	ГОСТ 7584
4	Разделительная способность (задерживает осадки)		Сернокислого свинца холодно осаждённого	ГОСТ 7584
5	Массовая доля золы, не более	%	0,20	ГОСТ 7629 (ISO 2144)
6	Сорность – число соринок на 1 м ² площадью от 0,1 до 0,5 мм ² не более площадью свыше 0,5 мм ²	шт	150 не допускается	ГОСТ 13525.4
7	Белизна, не менее	%	80	ГОСТ 30113 ДСТУ 2570 (ISO 2470)
8	Влажность	%	6,2 ⁺¹	ГОСТ 13525.19 (ISO 287)

Бумага изготавливается в рулонах шириной (740±2) мм или (520±2) мм
диаметр (600±20) мм.

По соглашению с потребителями изготавливается бумага других форматов.



ОАО «Малинская бумажная фабрика - Вайдманн»
ул. Приходько, 66, г. Малин, Житомирская обл., 11602, Украина
тел.: +38 (04133) 67 2 22, факс: +38 (04133) 5 33 43
E-mail: info.wmpm@wkor.com

A Member of the **WKOR** Group

WEIDMANN

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 290

Потребитель Молдавия г. Кишинёв SRL «Экохимия»

Наименование бумаги

Бумага фильтровальная лабораторная «Ф»

Дата изготовления 11.2014

Дата отгрузки 02.12.2014

Партия №	15	
Масса нетто, кг	1021,981	
Ширина рулонов, бобин, мм	740,520	


Технические показатели: ГОСТ 12026-76

Наименование показателя	Норма	Средние данные по партии	
1 Масса бумаги площадью 1 м ² , г	75 ± 3	75,0	
2 Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее	5	7,2	
3 Фильтрующая способность, С, не более	45	19	
4 Массовая доля железа, %, не более	0,0040	0,0009	
5 Массовая доля золы, %, не более	0,20	0,18	
6 Сорность- число соринок на 1 м ² , площадью более 0,1 до 0,5 мм ² , не более	150	45	
площадью свыше 0,5 мм ²	не допускаются	—	
7 Влажность, %	4-7	5,5	

Партия по качеству соответствует ГОСТ 12026-76

Продукция произведена в контролируемых условиях, установленных сертифицированной ИСМ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Сертификат №UA227419, №UA227420, №UA227421

Инженер-лаборант



ПАО "МАЛИНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ВАЙДМАНН"
ул. Приходько, 66, 11602, г. Малин, Житомирская обл., Украина
Т +380 4133 67 222, Ф +380 4133 53 343, www.weidmann-electrical.com

A Member of the WICOR Group