

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 327 - 23 « 25 » septembrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele

Nº1 – Polonic din inox, 250ml, ST -323102;

Nº2 – Cuțit pentru curățarea legumelor, 11cm Sanelli -T682 011G;

Nº3 – Spumieră 160mm -ST-324161;

Nº4- Container inox GN1/1 h20 mm, M-09367500.

Solicitant "TEHNO FOOD" SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte 1 buc.*

Data primirii mostrelor *21.09.2023*

Data începerii încercării *22.09.2023*

Data sfârșitului încercării *25.09.2023*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-69-23 din *21.09.2023*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Grosimea cupei, mm:	Metode instrumentale	1,4
2.1	Grosimea lamei, mm:		1,0
3.1	Grosimea cupei perforate, mm:		1,2
4.1	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C	GOST 27002-86 pct. 5.17	NU sunt urme de coroziune

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	