


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 366 - 21 « 29 » iulie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura flaușată pentru ștergere, din 100% bumbac, densitatea superficială 450-550 g/m², culoare albă.*

Solicitant «ȘARM» SA, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 49V

Producător A.Y.T. KUMASCILIK SAN VE DIS TIC LTD, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1buc.

Data primirii mostrelor 28.07.2021

Data începerii încercării 28.07.2021

Data sfârșitului încercării 29.07.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-67-21 din 28.07.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 ^\circ C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	552

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	