



ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1621-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

### AGREGATE PENTRU BETON

tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:  
agregat grosier 8/16mm, cariera Badea.

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

"ORDONATCOM" S.R.L.

Republica Moldova, or.Orhei, str. Haiducului Grozescu, 91/A

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+  
(EN 12620:2002+A1:2008)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 19.04.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

04-  
2022

04-  
2023

04-  
2024

04-  
2025

04-  
2026

Data emiterii: 19.04.2021

Nr 00062

Conducătorul organismului



Copie fidelă  
Conducătorul CC

E. Oprea

# ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1621-21

Pagina 1 din 1

agregate pentru beton, tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:  
agregat grosier 8/16 mm, SM SR EN 12620+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 19.04.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

| Caracteristici esențiale                              |                                                                                         | simbol           | Agregat concasat de balastiera pentru beton |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                         |                  | Performanțe declarate/ sorturi              |
| Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor | Clasa de granulozitate,                                                                 | d/D              | Agregat grosier 8/16                        |
|                                                       | Granulozitate, %                                                                        | G                | G <sub>c</sub> 85/20                        |
|                                                       | Forma agregatului grosier                                                               | SI               | SI <sub>40</sub>                            |
|                                                       | masa volumetrică reală, Mg/m <sup>3</sup>                                               | ρ <sub>rd</sub>  | 2,63                                        |
|                                                       | masa volumetrică în vrac, Mg/m <sup>3</sup>                                             | ρ <sub>rd</sub>  | 1,15                                        |
| Puritate                                              | Părți fine, %                                                                           | f                | f <sub>1,5</sub>                            |
| Rezistența la fragmentare/ sfărâmare                  | Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles), % | LA               | LA <sub>40</sub>                            |
| Absorbția de apă                                      | Coeficient de absorbție de apă, %                                                       | WA <sub>24</sub> | WA <sub>24</sub> 5,00                       |
| Durabilitatea față de îngheț-dezgheț                  | Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț- sort 10-14, %                         | MS               | MS <sub>18</sub>                            |
| Natura rocii                                          | Calcar                                                                                  |                  |                                             |

Conducătorul organismului

E.Oprea



copie fidelă  
Conducătorul CC