

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 174-24 «03» aprilie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» aprilie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele Încălțăminte cu fețe din piele naturală, cu tălpi exterioare din material polimeric (PU cu placaj de cauciuc durabil, metoda de confecționare prin injectare tălpii, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, marca „Talan”, art. BP-100-2 (X(bl)B4350/2-1), măr.42.

Solicitant „Universcom” SA, mun. Chisinau, str. Petricani, 21/3

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 01.04.2024

Data începerii încercării 01.04.2024

Data sfârșitului încercării 03.04.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-37-24 din 01.04.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	st-180 dr-182
2	Deformarea a bombeului - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,6 dr-0,8
	Deformarea a ștaifului - remanentă		st-1,0 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-276 dr-266
4	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda injectare, N/cm	GOST 9134-78	st-294 dr-288
5	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C (Furnitura metalic)	GOST 27002 pct. 5.17	Suportă încercarea
6	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, (Piele naturală)	GOST 938.11-69	2,1
	Alungire la sforțare 10 MPa, % (Piele naturală)		38

Denumirea	Materia primă	Grosimea, mm
Căpută și ștaif	Piele naturală	2,2/2,2
Carâmbi	Piele naturală (înălțimea 21,5 cm)	2,2
Branț	Piele naturală	3,0
Glenc	Metalic	prezintă
Antiglisor	Piele naturală	1,4
Talpa (cu protector)	PU cu placaj de cauciuc durabil	15

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	