

286

Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10  
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **287 - 18C**  
« 11 » iulie 2018

Cod: ПИ 5.10 - 1  
Ediția: 4  
Data: 05.07.2018  
Pag. 1/2



APROB  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I. 2018  
*[Signature]*  
*[Circular Stamp: SA MD CAECP LI 015, «PIELART - AIRIN», REPUBLICA MOLDOVA, mun. Chișinău]*

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip. „vafelă”,  
art. 2-95/5-4, densitatea superficială-240 g/m<sup>2</sup>, lățime – 45 cm.*

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător ООО „Приволжская коммуна”, Federația Rusă, or. Navoloki

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 10.07.2018

Data începerii încercării 10.07.2018

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza  
raportului Nr. M-7755-18 din 02.07.2018, și pe baza programului Nr. M-7755-18 din 02.07.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse și metode de încercări GOST 11027 – 80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобу-  
мажные махровые и вафельные. ОТУ», GOST 25617 – 83 „Ткани и изделия льняные, полунья-  
ные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, GOST 3816-81  
«Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих  
свойств», SM SR EN ISO 13934-1:2013 "Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor:  
Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”,  
SM SR EN 12127:2013 „Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de  
suprafață pe eșantioane mici”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate  
pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”, GOST 12088-77  
„Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele 1





*[Handwritten signature]*

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b><br><b>Nr. 287 - 18C</b><br><i>« 11 » iulie 2018</i> | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|  |  | Ediția: 4        |
|  |  | Data: 05.07.2018 |
|  |  | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip. „vafelă”,  
art. 2-95/5-4, densitatea superficială-240 g/m<sup>2</sup>, lățime – 45 cm.*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură  | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări     | Norma indicilor conform DN              | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1           | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac        | De facto                              | GOST 25617<br>Reglementarea Tehnică pct.7 | De facto                                | 100                         |
| 2           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                                 | GOST 11027<br>pct. 1.4                | SM SR EN 12127                            | 240-12,<br>abaterea pozitivă nelimitată | 243,6                       |
| 3           | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură | GOST 11027<br>pct. 1.6                | SM SR EN ISO 13934-1                      | 559<br>294                              | 560,3<br>432,8              |
| 4           | Conținutul de clor liber  | GOST 11027<br>pct.1.9                 | GOST 25617                                | Nu se admite                            | lipsește                    |
| 5           | Capilaritatea, mm în 30 min, min  | GOST 11027<br>pct. 1.10               | GOST 11027 p.3.8<br>GOST 3816 p. 5        | 100                                     | 139                         |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume    | Semnătură   |
|-------------------|------------------|---|
| Inginer           | <i>Șveț E.</i>   |  |
| Tehnic - laborant | <i>Moșnoi T.</i> |  |