

LAC NȚ – 218

1. DESCRIERE	Lac NȚ – 218 este un produs care are la bază coloxilină, plastificali, diluanți, aditivi speciale. Lac NȚ – 218 – lac incolor de uscare rapidă, pentru mobilă în interiorul încăperilor.												
	Elementele caracteristice principale sunt:												
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uscare rapidă ▪ Rezistent la variația temperaturii de la -12 pînă la +60°C ▪ Lucios ▪ Protecție sigură a lemnului de factorii atmosferici ▪ Rezistent și longeviv 												
2. UTILIZARE	Lac NȚ - 218 este destinat pentru lucrărilor de finisare a mobilei și a altor suprafețe din lemn, PFL, PAL, exploatate în interiorul încăperilor cît și prelucrării hîrtiei textual-decorative. Se folosește pentru vopsirea în condiții casnice și industrie.												
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 763 703 815">TIP CARACTERISTICĂ</th> <th data-bbox="911 824 991 853"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 824 655 853">VASCOZITATE</td> <td data-bbox="911 824 991 853">50-80 s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 875 794 904">SUBSTANȚE NEVOLATILE</td> <td data-bbox="911 875 991 904">22-27 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 936 692 965">TIMP DE USCARE</td> <td data-bbox="911 936 1034 965">MAX 1 ore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 972 708 1001">LUCIUL PELICULEI</td> <td data-bbox="911 972 1023 1001">55 – 65 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1010 608 1039">CULOARE</td> <td data-bbox="911 1010 1023 1039">INCOLOR</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	50-80 s	SUBSTANȚE NEVOLATILE	22-27 %	TIMP DE USCARE	MAX 1 ore	LUCIUL PELICULEI	55 – 65 %	CULOARE	INCOLOR
TIP CARACTERISTICĂ													
VASCOZITATE	50-80 s												
SUBSTANȚE NEVOLATILE	22-27 %												
TIMP DE USCARE	MAX 1 ore												
LUCIUL PELICULEI	55 – 65 %												
CULOARE	INCOLOR												
4. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pregătirea suprafețelor: <ul style="list-style-type: none"> - Suprafețele trebuie să fie curate și uscate. - Suprafețele noi din lemn trebuie șlefuite bine și se vor curăța de praf. - Suprafețele de lemn vopsite anterior, se vor curăța de straturile vechi, se vor șlefui bine și se va înlătura praful. 												
5. DILUANT RECOMANDAT	Dizolvant "CHETON"-646, "CHETON"-647												
6. METODE DE APLICARE	<p>Înainte de utilizare, lacul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu Dizolvant "CHETON"-646, sau 647 pînă la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 25% din masa amestecului. Lacul se va aplica în straturi subțiri cu pensula, ruloul sau cu pistolul cu aer comprimat.</p> <p>Timpul de uscare pentru fiecare strat la temperatura de 20 °C de praf 15 minute, uscare totală o oră. La aplicare mai multe straturi (1-4), uscare intermediară – 1 oră, ultimul strat se usuca 24 de ore. La scaderea temperaturii aerului, sau sporirea umedității – timpul de uscare crește. După finisarea lucrărilor, încăperile se vor aerisi minim 24 de ore.</p> <p>Consumul de lac pentru un strat: 85 – 105 g/m².</p>												
7. AMBALARE	Recipienți de: 0,8 kg 2,5 kg 40,0 kg												
8. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.												

Gama Color

9. MĂSURI
P.M. ȘI P.S.I.

Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive.

Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului.

Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se uscă stratul de acoperire. În scopul protejării mâinilor se folosesc mănuși de cauciuc.

Ambalajele golete vor fi depozitate în locuri special amenajate, destinate deșeurilor periculoase. După finisarea lucrărilor încăperile se vor aerisi minim 24 de ore.

10. VALABILITATE

Produsul este garantat 12 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!