

FISA TEHNICA

STICKY TIEFGRUND

Grund de adancime pentru pereti exteriori si interiori

1. Descriere produs

STICKY TIEFGRUND-Grund de adancime pentru pereti exteriori si interiori este un grund pe baza de copolimeri acrilici, aditivi de finisare, apa.

2. Domeniu de utilizare

Se utilizeaza pentru impregnarea, consolidarea si stabilizarea suprafețelor fragile si poroase cu grad diferit de absorbție și/sau cu aderență redusă (tencuieli vechi sau noi din ciment, var-ciment si var-nisip, beton, gleturi de ipsos, cărămidă, BCA, etc.) în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile, tencuielilor decorative pentru exterior și interior.

3. Caracteristici principale

- capacitate foarte buna de penetrare in suport si protectie impotriva aparitiei si extinderii eflorescentei;
- întărește suprafața de aplicare și reduce absorbția de vopsea de finisare;
- confera aderența buna sistemului de vopsire, prin umplerea porilor si uniformizarea suprafeței;
- conferă permeabilitate suportului.

4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE
0	1	2
1	Aspect	lichid omogen
2	Densitatea 20°C, g/cm ³	1.00 -1.05
3	Vascozitate, Ø 4, s	10-15
4	pH	7 - 8

5. Mod de aplicare

Pregătirea produsului: produsul se utilizează ca atare sau se diluează cu apa potabila pana la maxim 1:4 functie de natura si gradul de absorbabilitate al suportului.

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, compacte curate, desprăfuite, uscate și degresate.

- acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se înlătură total, se nivelează cu o masă de șpaclu, apoi se tratează cu grund;

- betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 7 zile pentru uscare și maturare (carbonatare)
- nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei , vopsele cu clei și materiale sintetice
- suprafețele mucegaite se spală cu soluția antimucegai Sticky sau cu soluția Sticky Antimucegai Forte utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

ATENȚIE: SUPRAFATA AFECTATA NU SE VA CURATA PRIN FRECARA USCATA, SPALARE CU APA SAU ZUGRAVIRE NOUA, PENTRU A EVITA DISPERSAREA SPORIILOR DE MUCEGAI PE SUPRAFETELE ALATURATE.

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează a fi vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înaintea aplicării grundului.

Mod de aplicare: se aplică uniform cu pensula, rola sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței, regula de bază fiind că după uscare să nu formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafețe mici; după grunduire suprafața trebuie să fie rezistentă la zgariere; dacă nu s-a obținut această caracteristică se va mai aplica un strat.

Condiții de aplicare:

- temperatura recomandată de aplicare pentru produs, mediu și suport: min. 10⁰ C , max. 30⁰ C;

- nu se va lucra în condiții de temperaturi ridicate sub directă influență a razelor solare, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată de peste 80% și pericol de ploaie și îngheț.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.

Uscare: 2 ore la suprafața, 24 ore în profunzime după care se poate aplica stratul de finisaj

6. Consum: 8 - 15 m²/litru/ strat, funcție de natură, porozitatea, gradul de friabilitate al suportului și de modul de aplicare.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: produsul se ambalează în bidoane de plastic închise etanș având capacitatea de 1; 4; 10 litri .

Depozitare și transport- Produsul se depozitează în ambalajele originale în spații uscate, sigure, ferite de radiații solare și intemperii, la temperaturi între 5°C și 35°C. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etans.

9. Reglementări legale

Deșuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșuri și se tratează conform legislației în vigoare

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 30