

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 321 - 19C « 17 » iulie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele №1- Pantofi pentru bărbați, mod. T-19, mar. 40, cu fețe și
căptușeală din piele naturală, tălpi-din material polimeric
№2-Materia prima- piele naturală

Solicitant /Producător F.P.C. „TIRAS” SRL or. Soroca, str. Cosăușilor, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 11.07.2019

Data începerii încercării 11.07.2019

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 2346-IP din 11.07.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 939 - 94 „Кожа для верха обуви. ТУ”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9135-2004 «Метод определения обшей и остаточной деформации подноски и задника», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 938.11 - 96 „Кожа. Метод испытания на растяжение”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 321 – 19C « 17 » iulie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Pantofi pentru bărbați, mod. T-19, mar. 40, cu fețe și căptușeală din piele naturală, tălpi-din material polimeric

№2-Materia prima- piele naturală

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	44	st-45 dr-49
1.2	Deformația a ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135	1,0	st-0,8 dr-0,7
	Deformarea a bombeiului, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,6 dr-0,8
1.3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-59 dr-61
1.4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	115	st-152 dr-142
2.1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min	GOST 26167 4.6 (GOST 939 pct. 3.10 Tab. 1)	GOST 938.11	1,5	1,7
2.2	Alungire la sforțare 10 MPa, %			20 - 40	40

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>Șveț E.</i>