

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **211 - 21**
« 28 » aprilie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 28 » aprilie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Plapumă semilună, dimensiuni 130x205 cm, art. 620,*
compoziția – 70% lână, 30% fibre sintetice

Solicitant „MILLINERTEX” SRL, mun. Chișinău, str. Pandurilor, 13

Producător ПП «Ярослав», Ucraina

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 26.04.2021

Data începerii încercării 27.04.2021

Data sfârșitului încercării 28.04.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-38-21 din 26.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”
(din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	$\pm 3\%$ din marcarea	70,8 18,2 11,0
2	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	635,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	