

## FISA TEHNICA

## Grund direct pe rugina TM Корабельная

Descrierea produsului	Buna putere de acoperire; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscare (după 2-4 ore de la aplicare rezistență la presare cu degetele);</li> <li>• Aderență și duritate buna, rezistență buna la solicitări mecanice;</li> <li>• Rezistență la intemperii.</li> </ul>
-----------------------	---

PROPRIETĂȚI	Buna putere de acoperire; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscare (după 2-4 ore de la aplicare rezistență la presare cu degetele);</li> <li>• Aderență și duritate buna, rezistență buna la solicitări mecanice;</li> <li>• Rezistență la intemperii.</li> </ul>
-------------	---

CULOARE	Gri, Rosu-Maro
---------	----------------

CARACTERISTICI TEHNICE	Aspect produs	lichid vâscos, omogen
	Densitate, g/cm <sup>3</sup>	0,99-1,07 (±0,02, în funcție de tipul de culoare)
	Conținut de substanță nevolatilă, %	70-85 (±2, în funcție de tipul de culoare)
	Vâscozitate ca timp de scurgere (cupa DIN 55 mm, +20°C)	206,55

COMPATIBILITATE	Nu se recomandă amestecarea grundului TM Корабельная cu alte produse periculoase.
-----------------	---

MOD DE APICARE	Dupa pregatirea corespunzatoare a suportului prin sablare, curățare mecanică, degresare, desprafuire, grund TM Корабельная se aplica cu pensula, rola sau pulverizatorul în urmatoarele sisteme ce au ca destinație:
----------------	--

- A. Suprafețe de bază din metal negrunduit, la interior  
 1 Grunduire cu grund antirugină  
 pentru metal TM Корабельная 1 strat
- E. Suprafețe de bază din metal negrunduit, la exterior  
 1 Grunduire cu grund antirugină  
 pentru metal TM Корабельная 2 straturi



Metoda de aplicare	pensulare pulverizare cu aer i airless cu rola
Presiune de aplicare si marime duza	pulverizare la presiune înalta = 3,5 bar; duza = 1,5 mm pulverizare airless= 160 bar; duza = 0,279 mm
Interval de reacoperire minim maxim	12 ore
Consum specific	70–120 gramm/m <sup>2</sup> (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fată locului)
	Dupa utilizare unelele de lucru se spala cu diluant; • Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse între +5oC si +30oC. • Se recomanda o temperatura minima pentru suprafață de baza și aerul înconjurator în timpul aplicarii, dar și al uscării de minim +10oC.
AMBALARE	grund TM Корабельная se ambaleaza în recipiente din metal de 900ml; 2,8 l.
CONSUM NORMAT	70– 120gramm/m <sup>2</sup> (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fată locului)
MASURI DE PROTECȚIA MUNCII	Grund TM Корабельная conține elemente inflamabile și volatile. La punerea în opera și depozitare trebuie să luate măsurile de protecție muncii corespunzătoare produselor peligroase pe bază de solvent. Se interzice contactul cu pielea; după utilizare mâinile se spălă cu apă și săpun. În cazul lucrului în camere închise se interzice aplicarea produsului în apropierea sursei de foc deschis sau scânteii electrice. Fumul în apropierea recipenților cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea în canalizare.
DEPOZITARE	Se depozitează în spații uscate, aerisite, ferite de radiatii solare și intemperii, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C.
TERMEN DE VALBILITATE	18 luni de la data fabricării, cu condiție de respectarea prevederilor de ambalare și depozitare
ELIMINAREA DEȘEURILOR	Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deșeurilor. Resturile de produs se elimină doar în stare uscată fiind reziduuri netoxice ce se tratează conform legislației.

