

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 150 - 25C « 18 » iunie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

s. Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat împletitura glatt, vopsit (culoarea maro deschis „Ermine”, pantone 18-1022TCX), fibre 92% bumbac , 8% lycra, densitatea superficială 180 g/m², pentru fabricarea lenjeriei de corp*

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător ООО „SaaS Teks Invest”, Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 13.06.2025

Data începerii încercării 16.06.2025

Data sfârșitului încercării 18.06.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9634-25 din 12.06.2025 și pe baza programului Nr. 9634-25 din 13.06.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 31228-2014 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 26289-84 „Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 150 - 25C « 18 » iunie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricotat împletitura glatt, vopsit (culoarea maro deschis „Ermine”, pantone 18-1022TCX), fibre 92% bumbac , 8% lycra, densitatea superficială 180 g/m², pentru fabricarea lenjeriei de corp*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2*	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 31228-2014 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	372,2
3	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	6	16
4	Modificarea dimensiunilor după spălare, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28554-90 pct. 1.1.6 GOST 26289-84 pct. 3 Tab.	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₁₈ O ₇ B ₄ Γ ₇	8 10	-2 -1
5	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe verticală	GOST 28554-90 pct. 1.1.8	SM EN ISO 13934-1:2016	80	215
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac - lycra	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile ...” anexa 7, pct. 7, 8	± 3% din marcarea	92,3 7,7
7	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	171	176,5
8	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	75	6,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.