

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **35 - 24C**
«26» ianuarie 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1
Editia: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB
Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.
2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Fir pieptănat vopsit(culoarea neagră), din 50%lână,50%acril (PAN), densitatea liniară nominală 31x2 tex, art.C176-CK, pentru tricotare.*

Solicitant SC „PATRÎNICHİ-STIL” SRL, RM, mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinski, 7/1

Producător ОАО «Слонимская Камвольно-прядельная фабрика», Republica Belarus, or. Slonim

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 3 m

Data primirii mostrelor 23.01.2024

Data începerii încercării 24.01.2024

Data sfârșitului încercării 26.01.2024

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9422-24 din 22.01.2024 și programului Nr. 9422-24 din 22.01.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 17511-83 «Пряжа гребенная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства».ТУ. GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 35 - 24C «26» ianuarie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Fir pieptănat vopsit(culoarea neagră), din 50%lână,50%acril (PAN),
densitatea liniară nominală 31x2 tex, art.C176-CK, pentru tricotare.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 17511-83 pct. 1.10 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 4	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril	RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20	GOST 4659-79 Reglementare Tehnică, pct. 8	± 3% din marcarea	51,9 48,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	