

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 287 - 17 C « 10 » august 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesături din 100% bumbac, legătura pînză, utilizate la fabricarea lenjeriei de pat:*

№1 - albită, art. 7307-1; №2 - imprimată (culori verde, galben, cafeniu), art. 7307-2

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 31307 pct. 4.1.9 SM 235 pct. 4.2.2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 - 5,0	-1,5 -4,5
1.2	Higroscopicitatea, %, min	GOST 31307 pct. 4.1.3, 4.1.4 SM 235 pct. 4.2.2	GOST 3816 pct. 3	15 6	18,6
1.3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min		GOST 12088 pct. 4.3	100	658,3
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 31307 pct. 4.1.2 SM 235 pct. 4.2.2 GOST 29298 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4	3 4	4 4
	• <u>"transpirației"</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27	3	4
2.2	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max	GOST 31307 pct. 4.1.5 SM 235 pct. 4.2.2 GOST 30386 pct. 3 Tab. 1	GOST 25617 pct. 17	75	lipsește

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Popa E.	