



Müşteri Adı Client	REKOR DOKUMACILIK SAN. TİC. A.Ş.
Numune Tanımı Material	Kpm-1-80
Çalışma Periyodu Performing Period	12.02.2018
Çalışma Tanımı Performing Definition	Güç tutuşurluk Burning behaviour test
Numune Görseli Sample Image	



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

İmzasız raporlar geçersizdir.
Reports without signature are not valid.


Raporlama sonrası kalan numuneler 1 ay sonra imha edilmektedir.
The remaining samples are disposed of after one month.

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN Performed by Ferhat AYDEMİR		ONAYLAYAN Approved by Nurcan YEŞİLKÜTÜK Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi Application Laboratory Supervisor	
---	---	--	---

**TEST / ANALİZ ÇALIŞMASI:
TEST / ANALYSIS:**

NUMUNE SAMPLE		
Döşemelik Kumaşlarda Güç Tutuşurluk Sigara Testi (kaynak 0) <i>Ignitability of Upholstery Fabrics Cigarette test (source 0)</i> BS 5867-2 Type B	Kpm-1-80	GEREKLİLİK REQUIREMENT
Alevden sonra numune davranışı <i>Sample behavior after flame</i>	Erime <i>Melting</i>	-
60 dak sonra tutuşma var mı? <i>Observing flaming after 60 min?</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>
SONUÇ CONCLUSION	GEÇTİ PASS	GEÇTİ PASS

NUMUNE SAMPLE		
Döşemelik Kumaşlarda Güç Tutuşurluk Kibrit alevi (kaynak 1) <i>Ignitability of Upholstery Fabrics Match test (source 1)</i> BS 5867-2 Type B	Kpm-1-80	GEREKLİLİK REQUIREMENT
Alev uygulama süresi <i>Flame application time</i>	20 s	20 s
Alevden sonra numune davranışı <i>Sample behavior after flame</i>	Erime <i>Melting</i>	-
2 dak içerisinde alev üst kenara ulaştı mı? <i>Does the flame reach the top edge in 2 min?</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>
SONUÇ CONCLUSION	GEÇTİ PASS	GEÇTİ PASS

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN Performed by Ferhat AYDEMİR		ONAYLAYAN Approved by Nurcan YEŞİLKÜTÜK Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi Application Laboratory Supervisor	
---	---	--	---

RUDOLF**DURANER**

RUDOLF-DURANER

12.02.2018

RAPORT DE LABORATOR

RN 2018 1378

Client	REKOR DOKUMACILIK SAN. TIC. A.Ş.
Material	Kpm-1-80
Perioada de realizare	12.02.2018
Efectuarea definiției	Test de comportament în urma arderii

Imagine de probă:

FOTOTABEL

Acest raport nu va fi reprodus altfel decât în întregime, cu excepția permisiunii laboratorului.

Rapoartele fără semnătură nu sunt valide.

Probele rămase sunt eliminate după o lună.

Realizat de Ferhat AYDEMİR	SEMNĂTURA ȘTAMPILA	Aprobat de Nurcan YEŞİLKUTUK Aplicarea laboratorului de supraveghere	SEMNĂTURA ȘTAMPILA
-------------------------------	-----------------------	--	-----------------------

Traducerea acestui text în limba de stat a fost efectuată
biroul de traduceri "TRADOX" de către traducătoarea Craciun Natalia.
Semnătura traducătorului Craciun
Republica Moldova, Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 52, of. 01

**BIROUL DE
TRADUCERI** www.tradox.md
mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 52
Tel: 022 205-931; +373 691 395 68

RUDOLF**DURANER****RUDOLF-DURANER**

12.02.2018

RAPORT DE LABORATOR

RN 2018 1378

TEST / ANALIZĂ:

PROBĂ		
<i>Ignitabilitatea țesăturilor de tapițerie Test de țigară (sursa 0) BS 5867-2 tip B</i>	Kpm-1-80	CERINȚĂ
Comportamentul de eșantion după flacără	Topire	
Observarea flăcării după 60 min?	<i>Nu se observă</i>	<i>Nu se observă</i>
CONCLUZIE	TRECE	TRECE

PROBĂ		
<i>Ignitabilitatea țesăturilor de tapițerie Test de țigară (sursa 0) BS 5867-2 tip B</i>	Kpm-1-80	CERINȚĂ
Aplicarea timpului de ardere.	20 s	20 s
Comportamentul de eșantion după flacără	Topire	
Flacără atinge marginea superioară în 2 minute?	<i>Nu se observă</i>	<i>Nu se observă</i>
CONCLUZIE	TRECE	TRECE

<i>Realizat de</i> Ferhat AYDEMİR	SEMNĂTURA ȘTAMPILA	<i>Aprobat de</i> Nurcan YEŞILKUTUK Aplicarea laboratorului de supraveghere	SEMNĂTURA ȘTAMPILA
---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

Traducerea acestui text în limba de stat a fost efectuată
biroul de traduceri "TRADOX" de către traducătoarea **Craciun Natalia**.

Semnătura traducătorului Craciun
Republica Moldova, Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 52, of. 01

