



COMBINATUL DE CIMENT DIN RIBNITA
S.A.T.I. Republica Moldova
Municipiul Ribnita, Str. P.Zaporojta, Nr. 1

Certificat de calitate

(aerian, nehidratat, calcic, concasat)

Certificat de conformitate № ГОСТ ПМР.АО.41.25 10 57.26333

Сертифікат відповідності № UA.033.0319-20

GOST 9179-77 «Var industrial. Conditii tehnice».
GOST 22688-77 «Var industrial. Incercari de laborator».
ДСТУ Б.В.2.7-90:2011

Caracteristicile esentiale chimice si fizice a varului industrial:

Caracteristicile esentiale chimice si fizice	Един. измер.	Performata
CaO + MgO	%	92,5
CO ₂	%	1,5
Reziduu la stingere	%	1,1
Apa hidrata	%	0,85
Timpul de stingere	min	2
Temperatura de stingere	°C	90
Uniformitatea modificării volumului		corespunde
Activitatea efectivă specifică a radionuclizilor naturali	Bq/ kg	80,4
Termen de valabilitate garantat de la data expedierii către consumator	zile	30
Var industrial (aerian, nehidratat, calcic, concasat) corespunde:		I grad

Sef Laboratorie

S. Bespalico

