

Velias Grup SRL

Amorsa Grund de Contact cu patrundere adanca HAUS

FISA TEHNICA si SECURITATE

Data: 03.10.2024

1.Compoziție

-dispersii apoase rășini acrilice si stirenice - acrilice, aditivi de finisare, apă

2. Domeniu de utilizare- pregătirea suprafețelor poroase cu grad diferit de absorbție: tencuieli vechi sau pe bază amestecuri uscate, zidării, ciment, beton, cărămidă etc; în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile pentru interior



3. Performante

conferă permeabilitate suportului; întărește suprafața de aplicare și reduce absorbția de vopsea de finisare; asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea vopselelor lavabile; are o uscare rapidă;

4. Caracteristici tehnice

1	Aspect	Lichid omogen alb
2	Densitatea 20°C, g/cm ³	1.00±1.01
3	Vâscozitate, Brookfield, 25 C	200
4	pH	8.5±1
5	Conținut substanță uscată, %	10±2

5. Mod de utilizare

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate;

- Acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se repară, se nivelează cu o masă de amestec;
- Betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 2-3 săptămâni pentru uscare, maturare;
- nu se aplică pe straturi de lac respective ulei, vopsele cu clei;

Pregătirea produsului: produsul se utilizează ca atare sau se diluează cu apă rece și curată pentru ca să ajungă la vâscozitatea optimă de lucru în funcție de metoda de aplicare ;

Mod de aplicare: cu pensula, rulou sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței ;

- curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare ;

Uscare: 2 ore la 20° C si 60 % umiditate ;

-temperatura de aplicare: minimă +5 °C; maximă 25°C

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

6. Măsuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

7. Ambalare, transport și depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în galetă din material plastic închise de 1kg, 3kg, 4kg, 5kg, 9kg, 10kg, 12kg.

Depozitare- Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie de min. 5 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neutilizabile.

Transport- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

Consum estimat :50-150 ml/m²/strat, funcție de modul de aplicare.

8. Valabilitate: 12 luni, în ambalajul original, închis etans

COV limita UE g/l: cat A/h: 30

COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 30