



CARIERA ȘAPTEBANI

S O C I E T A T E P E A C T I U N I

MD-5638. Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

mobil: +373 600 200 26

e-mail: carierasaptebani@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

carierasaptebani.dr@gmail.com

Fabricat in Moldova

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 948 din 05.05.2020
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА



PIATRA SPARTA DE CALCAR AMESTEC fr. 5-20 mm, GOST 8267-93

Щебень известняковый смесь фр 5-20 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator

Потребитель

Nr lotului

партии

Cantitatea, tone

Количество, тонн

Nr facturii fiscale

Фискальной накладной

din 05.05.2020

Caracterisitici masurate Наименование показателей	Norma prevederilor DN Норма требования	Rezultatele incercarilor Результаты испытания			
1. Densitatea materialului, kg/m3 Насыпная плотность,	-	1208,0			
2. Duritatea, Прочность (дробимость)	De la 19 pina la 24	22.0			
3. Marca după rezistență la sfarimare, kg/cm2 Марка по прочности	400	400			
4. Conținutul de granule de rocă slabă, % Содержание зерен слабых пород	max 10	6.75			
5. Conținutu de granule sfărîmîțate și forma lor/Grupa, % Содержание зерен игловатой и эластичной формы/Группа щебня	De la 15 pina la 25 / 3	22 / 3			
6. Conținutul de particole prafoase și argiloase, % Содержание илистых и глинистых частиц	max 3.0	0,80			
7. Conținutul de argilă înbulgari, % Содержание глины в комках	max 0,25	0			
8. Radiologie (Aef) Bq/kg Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,	<300	35.6			
9. Rezistența la îngheț, cicluri Морозостойкость	F25	F25			
10. Pierdere masei, % Потеря массы	max 10	8,7			
11. Stabilitatea structurii de pietriș, % Устойчивость структуры щебня	max 5	0.8			
12. Granulozitatea, % Гранулометрический состав, %					
	25. mm	20mm	12.5 mm	5 mm	2,5 mm
Norma prevederilor, % Норма требования	Pina la 0,5	10,00	30-60(80)	90-100	
Rezultatele încercărilor, % Результат испытания	0.15	8.90	79,0	98,4	

Piatra sparta de calcar amestec fr. 5-20 mm, corespunde cerintelor GOST 8267-93

Щебень известняковый смесь фр 5-20 мм. соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G.

Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

