

|                                                                                                                                                             |                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124<br>email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a><br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>260/1 - 24C</b><br>«25» iunie 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                                                             |                                                                  | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                                             |                                                                  | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                                                             |                                                                  | Pag. 4/5         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Lenjerie de pat din țesături 100% bumbac, legătura „pînză”:*

*1.3 – din țesătura albită, densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>;*

| Nr. mostr./ încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                            | Indicativul DN la produsele încercate                                                               | Indicativul DN metodelor de încercări                                                                    | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.3.1               | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.7 Tab. 2<br>GOST 31307-2005<br>pct. 4.1.9<br>SM 235:2004<br>pct. 4.2.2  | GOST 30157.1-95<br>GOST 30157.0-95<br>Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub> | -5,0<br>±2,0               | -3,0<br>-2,0                |
| 1.3.2               | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură   | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.11 Tab. 4<br>GOST 31307-2005<br>pct. 4.1.1<br>SM 235:2004<br>pct. 4.2.2 | SM EN ISO<br>13934-1:2016                                                                                | 294<br>196                 | 466<br>429                  |
| 1.3.3               | Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s, min                    | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.12<br>Tab. 5 ind. 1, 2<br>GOST 31307-2005                               | GOST 12088-77<br>pct. 4.3.3                                                                              | 100                        | 589                         |
| 1.3.4               | Higroscopicitatea, %, min                                                         | pct. 4.1.3<br>SM 235:2004<br>pct. 4.2.2                                                             | GOST 3816-81<br>pct. 3                                                                                   | 15,0                       | 15,1                        |
| 1.3.5               | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală):<br>- bumbac                    | RT (ordin ME nr. 61<br>din 23.04.2007)<br>„Denumirea,<br>marcarea...” art. 20                       | RT (ordin ME nr. 154<br>din 20.11.2007)<br>„Stabilirea<br>metodelor ..” pct. 7                           | ± 3% din<br>marcarea       | 100                         |
| 1.3.6               | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                                   | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.14                                                                      | SM SR EN<br>12127:2013                                                                                   | 133                        | 137,6                       |
| 1.3.7*              | Numărul de fire pe 10 cm:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură                        | De facto                                                                                            | GOST 3812-72                                                                                             | De facto                   | 252<br>231                  |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură                                                                             |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. |  |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.      |  |

\* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.

|                                                                                                                                                             |                                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a><br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>260/1 - 24C</b><br>« 25 » iunie 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                                                             |                                                                    | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                                             |                                                                    | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                                                             |                                                                    | Pag. 5/5         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Lenjerie de pat din țesături 100% bumbac, legătura „pînză”:*

*1.4 – din țesătura vopsită cu desen imprimat, densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>*

| Nr. mostr./încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                   | Indicativul DN la produsele încercate                                                                       | Indicativul DN metodelor de încercări  | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1.4.1              | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                           | GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1<br>GOST 31307-2005 pct. 4.1.2<br>SM 235:2004 pct. 4.2.2                   | Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0-83 |                            |                              |
|                    | • <u>spălării 4</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe      |                                                                                                             | GOST 9733.4-83                         | 3<br>4                     | 4<br>4                       |
|                    | • <u>“transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe |                                                                                                             | GOST 9733.6-83<br>Metodă II            | 4<br>4                     | 4<br>4                       |
|                    | • <u>călcării cu aburi</u><br>- schimbarea culorii inițiale                              |                                                                                                             | GOST 9733.7-83                         | 4                          | 4                            |
|                    | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii conexe                                  |                                                                                                             | GOST 9733.27-83                        | 3                          | 4                            |
| 1.4.2              | Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:                                              | GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab. 5<br>GOST 31307-2005 pct. 4.1.5<br>SM 235:2004 pct. 4.2.2<br>GOST 30386-95 | GOST 25617-83<br>pct. 17               | 75                         | Sub limita de detecție (< 5) |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume         | Semnătură             |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inginer - chimist | <i>Stolearenco S.</i> | <i>Stolearenco S.</i> |
| Tehnic - laborant | <i>Moșnoi T.</i>      | <i>Moșnoi T.</i>      |

