

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ТЕХНОЭЛАСТ П		ТЕХНОЭЛАСТ К		Метод испытаний
Обозначение*	-	-	ЭПП	ХПП	ЭКП	ТКП	-
Масса	кг/м²	±5 %**	5,0	3,9	5,3	5,35	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	± 200***	800	500	800	1200	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
			600	300	600	1200	
Масса вяжущего с наплавленной стороны	кг/м²	не менее	2,0				ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	не более	1				ГОСТ 2678-94
Потеря гранул/чешуек посыпки	%	±15	-		15		ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брусе R=15 мм и R=25 мм	°С	не выше	- 25				ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10кПа	-	-	выдерживает				ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч	-	-	выдерживает		-		ГОСТ 2678-94
Сопротивление динамическому продавливанию	мм	не менее	2000	-	-	-	ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006)
Сопротивление статическому продавливанию	кг	не менее	20****	-	-	-	ГОСТ EN 12730-2011
Теплостойкость	°С	не менее	100				ГОСТ EN 1110-2011
Длина x ширина	м	(±1%) x (± 3%)	10x1				ГОСТ EN 1848-1-2011

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ТЕХНОЭЛАСТ П	ТЕХНОЭЛАСТ К	Метод испытаний
Тип защитного покрытия: верх низ	-	-	пленка без логотипа	сланец	-
			пленка с логотипом		