

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 136 - 21C « 25 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1


APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Pantofi de uz curent pentru bărbați, culoare neagră, mărime 45, model 194, cu fețe din piele naturală_ talpa din material polimeri, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii.*

Solicitant / Producător *F.P.C. „Izvorul Cucului” SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *23.03.2021*

Data începerii încercării *23.03.2021*

Data sfârșitului încercării *25.03.2021*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-9022-21 din 16.03.2021 și pe baza programului Nr. M-9022-21/1 din 16.03.2021*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 939 -94 „Кожа для верха обуви. ТУ”.*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpii prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292-82	44	st-46 dr-48
2	Deformația a ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,6 dr-0,7
	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,7 dr-0,7
3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718-88	145	st-35 dr-37
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290-76	115	st-218 dr-220

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	