

Contract/Контракт № 21Z-2016
 Date/от 26.01.2016
 Specification/Спецификация 21
 Order/Отпуск 5000370660

ArcelorMittal

Car/Вагон 67681130
 Car customs/Повозонный заказ 7001385667
 Outgoing delivery/Исходящая поставка 8001342787
 Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
 INSPECTION CERTIFICATE № 8001342787
 EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: "BPM-TRADE" S.R.L.	Покупатель: ООО "БІМ-ТРЕЙД"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: "BPM-TRADE" S.R.L. bldg.5, 27 August str., Rezina MD-5401	Грузополучатель: ООО "БІМ-ТРЕЙД"
The Republic of Moldova	Республика Молдова
IDNO 1013606000319	МД-5401 г. Резина
OKPO 40878468	ул.27 Августа, д.5, ИДНО 1013606000319
	ОКПО 40878468

Description of goods/Наименование товара								Standards/НТД	
ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА. УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ								ГОСТ 535-2005 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 7566-94	
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg
1	255686	216394	СТЗПС	45X45X4	М/ДУ	6000	пачки/bundles	2	4120
2	235784	216383	СТЗПС	45X45X4	М/ДУ	6000	пачки/bundles	1	2510
3	265337	216377	СТЗПС	45X45X4	М/ДУ	6000	пачки/bundles	1	2890
								4	9520

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																		
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.165	0.488	0.066	0.024	0.009	0.016	0.011	0.028	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	-	-	-
2.	0.218	0.55	0.083	0.021	0.013	0.020	0.010	0.022	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	-
3.	0.161	0.481	0.055	0.013	0.011	0.010	0.018	0.029	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	0.006	<0.005	<0.010	0.065	-	-

Mechanical properties/Механические свойства				
№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	319	441	35,4	уд
2.	354	476	40,2	уд
3.	298	390	40,0	уд

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
 Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
 Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
 Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.
Примечание Note	Точность прокатки-В. Группа качества поверхности -1ГП.



15.01.2017 Лист 1
 Sheet Sheets

27-05-17 13:28