



Продукція виготовлена ТОВ «Прогрес - 2010»

Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 22 від 01.03.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO
ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії 22-2

Дата виготовлення: 01.03.19

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: Темний

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинен зникати у межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затвердjenня у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, осипи, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика патьоків	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	84,5
4 Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	24
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	17
11 Блиск покриття за блискоміром з кутом виміру 60° , %, не менше	65	65

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант _____