

|                                                                                                            |                                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>337-20</b><br>« 09 » iulie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                               | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                               | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                               | Pag. 1           |



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Spunbond laminat pentru îmbrăcăminte de protecție*

**Solicitant** *„Anghel-Lux” S.R.L., mun. Chișinău, bd. Traian 11 ap. 100*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *1 buc.*

**Data primirii mostrelor** *09.07.2020* **Data începerii încercării** *09.07.2020*

**Mostrele prelevate** *de către reprezentantul SRL „Anghel-Lux”*  
**și prezentate pe baza cererii Nr. K-78-20 din 09.07.2020**

**DN la metode de încercări** *SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*

#### Rezultatele încercărilor

| Denumirea indicilor, unități de măsură    | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> | SM SR EN 12127                        | De facto                   | 58,5                        |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură      |
|---------|---------------|----------------|
| Inginer | Șveț E.       | <i>Șveț E.</i> |