

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>299 - 21C</b> «10» iunie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 2-95/5*  
*lățimea - 45 cm, densitatea superficială 240g/m<sup>2</sup>*

Solicitant *SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*

Producător *ООО „Приволжская коммуна”, Federația Rusă*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(1,0x0,45) m*

Data primirii mostrelor *08.06.2021*

Data începerii încercării *08.06.2021*      Data sfârșitului încercării *10.06.2021*

baza raportului Nr. *V-9007-21<sup>M</sup>* din *07.06.2021* și programului Nr. *V-9007-21<sup>M</sup>* din *07.06.2021*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

**Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.**

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Modificarea dimensiunilor după înmuiere, % - pe urzeală - pe bătătură	De facto	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub>	De facto	-4,8 1,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	<i>E. Șveț</i>