

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **88 - 20**
« 25 » februarie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1



APROB

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 25 » februarie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele

Prosop din țesătură, 100% bumbac, vopsită

marca Comfort №1-70x40 cm; №2- 80x50cm

marca Melissa №3- 140x70 cm

Solicitant „JORJ-TEX” SRL, mun. Chișinău, str. Burebista, 36/1-51

Producător «Terry Jar Textile», OOO, Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc

Data primirii mostrelor 24.02.2020

Data începerii încercării 24.02.2020

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-13-20 din 24.02.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la metode de încercări Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto		
			1	2	3
1.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - Bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100	100	100
1.2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	397,2	383,0	457,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	