

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 158 - 20 C « 04 » iunie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1 Ediția: 4 Data: 05.07.2018 Pag. 1/2
--	---	---



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 04 » iunie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele Pătură țesută din fibre (85% lână, 15% PES) cu desen jacquard, marca „Ярослав», art. 14B2, dim. 100 x140 cm, pentru copii.

Solicitant „MILLINERTEX” SRL, mun. Chișinău, str. Pandurilor, 13

Producător ПП «Ярослав», or. Kiev, Ucraina

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări Mostră 100x140 cm

Data primirii mostrelor 13.03.2020

Data începerii încercării 16.03.2020

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 798-P din 09.03.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 9382 - 78 „Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. ОТУ”,
RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,
GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, GOST 4659-79 „Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 158 - 20 C « 04 » iunie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Pătură țesută din fibre (85% lână, 15% PES) cu desen

jacquard, marca „Ярослав», art. 14B2, dim. 100 x140 cm, pentru copii

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 9382 pct. 1.9 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382 pct. 1.4 Tab.1	SM EN ISO 13934-1	245 147	562 261
3	Alungire la rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1	7 10	27 21
4	Fracția masică de grăsime reziduală, %, max	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1	GOST 4659 pct. 1	2,5	0,6
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659 RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	85,1 14,9
6	Densitatea superficială, g/m ² , max	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1	SM SR EN 12127	880	528

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>[Signature]</i>
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	<i>[Signature]</i>