



LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI  
DIN CADRUL Î.S."ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"  
Republica Moldova, mun. Chișinău, șos. Balcani, nr.3, tel.: 022 74 83 66  
**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**



**№ 32 din 27.01.2022**

**Beneficiar** Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"  
**Antreprenor** S.A."Drumuri Comrat" s. Comrat, s. Ceadâr-Lunga, s. Vulcănești.  
**Denumirea produsului** Nisip natural  
**Sursa** cariera Borceag  
**Scopul încercărilor** Determinarea densității în vrac (în stare de umeditate naturală)  
**Data și locul eșantionării** 26.01.2022 baza sec. Comrat.  
**Numărul total de probe** 1  
**Actul de eșantionare** 76 din 27.01.2022  
**Numărul de laborator** 76  
**Data încercării** 27.01.2022  
**Metoda de încercare** GOST 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний  
**Condițiile încercărilor** Temperatura aerului +17°C; Umiditatea relativă, 49%  
**A prezentat proba** Tatar Nicolai - șef sector  
**A prelevat proba** Cheosea Dumitru - inginer

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Denumirea indicelor	Indicativul DN la metodele de încercări	Unitatea	Valoarea obținută	Încertitudini de măsurare, U
Densitatea în vrac	p. 9.1.4.2	kg/m <sup>3</sup>	1495	±0,02

**Observație:**

1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Laboratorul nu folosește rezultate ce provin de la furnizorul extern.
3. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului
4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

Șef laborator încercări \_\_\_\_\_  
Consultant \_\_\_\_\_

Conic Ion \_\_\_\_\_  
Pana Iulian \_\_\_\_\_

