

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **149 - 25C**
« 18 » iunie 2025

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele Set lenjerie de corp (tricou și indispensabile) marca

„CHEVRON”, fabricat din material tricotat scămoșat, vopsit (culoarea maro deschis „Ermine”,
pantone 18-1022TCX), fibre 100% bumbac, pentru militari. Exemplar unic cu sigiliu: tricou sigiliu
nr. ICC000494, indispensabile sigiliu nr. ICC000495

Solicitant / Producător SRL „ZILANT”, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 13.06.2025

Data începerii încercării 16.06.2025

Data sfârșitului încercării 18.06.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe
baza raportului Nr. 9484-25 din 12.06.2025 și pe baza programului Nr. 9484-25 din 13.06.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26085-84 „Бельё трикотажное мужское для военнослужащих. ОТУ”,
GOST 31228-2014 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показате-
телей”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации
свободного формальдегида”, GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88
„Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”,
HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și
marcarea compoziției fibroase a produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 149 - 25C <i>« 18 » iunie 2025</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Set lenjerie de corp (tricou și indispensabile) marca „CHEVRON”, fabricat din material tricotat scămoșat, vopsit (culoarea maro deschis „Ermine”, pantone 18-1022TCX), fibre 100% bumbac, pentru militari. Exemplar unic cu sigiliu: tricou sigiliu nr. ICC000494, indispensabile sigiliu nr. ICC000495*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 26085-84 pct. 2.4	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2*	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 26085-84 pct. 2.2	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	288,9
3	Higroscopicitatea, %, min	GOST 31228-2014 pct. 4.1	GOST 3816-81 pct. 3	6	19
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile ...” anexa 7, pct. 7	± 3% din marcarea	100
5	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	245,1
6	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	75	5,8
7	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe verticală	GOST 26085-84 pct. 2.2 GOST 28554-90 pct. 1.1.8	SM EN ISO 13934-1:2016	80	220,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.